

SteelMaster 120SB

Produktbeskrivelse

Dette er en en-komponent opløsningsmiddelbaseret akryl tyndfilms intumescent maling. Uafhængigt godkendt til brandbeskyttelse af konstruktionsstål, der udsættes for celluloseholdig brand. Kan anvendes over vand som mellem- og slutlag. Velegnet på godkendt primer på ståloverflader.

Typisk anvendelse

Specialudviklet, reaktiv brandbeskyttelsessystem til stålkonstruktioner. Velegnet til konstruktionsstål til indendørs eller delvist udsatte lokationer i korrosive miljøer kategori C4 (ISO 12944-2) med en godkendt topcoat.

SteelMaster 120SB kan eksponeres uden topcoat i 6 måneder under konstruktionsfasen, og uanset om underlaget har fået topcoat eller ej, skal malingen beskyttes mod kondensering, vandophobninger pga. regn eller løbende vand, forudsat at underlaget har fået passende tid til at tørre inden eksponering. Dette gælder også sne og is.

For en detaljeret malingsspecifikation, venligst kontakt den lokale Jotun konsulent.

Godkendelser og certifikater

BS 476 del 20/21: Certifire CF 845
Cellular beams RT1356
Chinese GB14907:2018
ASTM E84: Class A

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Kulører

hvid

Produktdata

Egenskaber	Test/Standard	Beskrivelse
Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233	72 ± 3 %
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1	25 °C
Densitet	beregnet	1.3 kg/l

Region	Lovgivning	Test Standard	VOC Værdi
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Beregnet	367 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	Beregnet	367 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Beregnet	367 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Beregnet	367 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	Beregnet	367 g/l

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Indhold af opløsningsmiddelvolumen er målt iht. ISO 3233 og ASFP-BCF Guidance Method

Filmtykkelse pr. lag

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Tørfilmstykkelser	200 - 720 µm
Vådfilmstykkelser	280 - 1000 µm

Alle stålsektioner skal påføres korrekt filmtykkelse for at opnå den påkrævede brand rating. Vi henviser venligst til nuværende loading tabeller. For yderligere information, venligt kontakt det lokale Jotun kontor.

Bemærk: Filmtykkelsen kan kun opnås med airless spray i et lag.

Maksimal acceptabel tørfilmtykkelse (BS certificering)

Hvis den målte gennemsnitstykkelser overstiger disse værdier, skal den målte filmtykkelse reduceres, så den kommer under det maksimalt tilladte for det enkelte emne.

I/H bjælker, 3 sided: 3762 µm

I/H bjælker, 4 sided: 3200 µm

I/H søjler, 4 sided: 3200 µm

CHS & RHS søjler: 5600 µm

Forbehandling

Henvis til påføringsguiden (AG) for yderligere information.

Samlet tabel over forbehandling

Underlag	Forbehandling	
	Minimum	Anbefalet
Malede overflader	Ren, tør og ikke beskadiget kompatibel coating	Ren, tør og ikke beskadiget kompatibel coating

Påføring

Påføringsmetoder

Produktet kan påføres med

Sprøjte: Anvend airless spray.

Pensel: Anbefales til stripe coating og små områder, vær omhyggelig med at opnå den specificerede filmtykkelse.

Henvis til påføringsguiden (AG) for yderligere information.

Blandingsforhold

Single pack

Fortynder/Rensevæske

Der skal ikke tilsættes fortynder. Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rengøringsmiddel: Jotun Thinner No. 7

Når fortyndere anvendes som en opløsningsmiddelholdig rengøringsvæske skal dette ske iht. gældende lokal lovgivning.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse (inch/1000): 19-23
Dysetryk (minimum): 200 bar/2900 psi

Tørre- og hærdetid

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	2 h	1 h	30 min	20 min
Håndteringstør	48 h	24 h	16 h	8 h
Overmalingsinterval, min.	24 h	8 h	6 h	6 h

For information om max. interval for overmaling, venligst se Application Guide (AG) for dette produkt.

Minimum tørretid for overmaling med 2. strøg. Se yderligere vejledning for Topcoating.

Alle tørretider er blevet målt ved en vådfilmtykkelse på 1000 µm ved kontrolleret temperatur og ved en relativ fugtighed under 85%.

Tørretiden kan variere, alt afhængig af miljømæssige forhold som lufttemperatur, relativ fugtighed, vejrforhold, ventilation og antal påførte malingslag, tørfilmtykkelse osv. Der henvises til AG – påføringsguide – for yderligere information om påføringsmetode for multi-coats.

Topstrøg

Anbefalet min. overmalingsinterval for dette produkt med godkendte akrylbaserede topcoats er 24 timer, og for andre godkendte topcoats er det 48 timer. Systemet skal være håndteringstør, og tykkelsesmåleren må ikke efterlade mærker på malingen. Tørretid/Overmalingsinterval kan udvides, hvis der er temperaturfald, eller hvis der påføres et multi-coat system. Inden topcoaten påføres, skal påføreren sikre sig, at det den specificerede tørfilmtykkelse er i overensstemmelse med kravene.

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Håndteringstør: Min. tid inden de malede emner kan håndteres uden fysiske skader.

Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Produkt kompatibilitet

Afhængig af hvad malingsystemet udsættes for, kan diverse primere og slutstrygninger bruges i kombination med dette produkt. Se de viste eksempler nedenfor. Venligst kontakt Jotun for en specifik anbefaling af malingsystem.

Tidligere coat: alkyd, epoxy, epoxy zink fosfat, zinkepoxy (med expoy tie coat)

Efterfølgende coat: godkendt liste med topcoats

For at sikre brandhæmmende egenskaber, skal både primere og topcoats være kompatible med: SteelMaster 120SB

Kontakt det lokale Jotun kontor for at få en liste over godkendte Jotun primere og topcoats.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
SteelMaster 120SB	20	20

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Opbevaring

Produktet skal lagres iht. nationale regler. Opbevar emballagen på et tørt, skyggefuldt, køligt og velventileret område og væk fra varme- og antændelseskilder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Håndter med omhu.

Lagerholdbarhed v. 23°C

SteelMaster 120SB 18 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel

Produkter, der primært tænkes anvendt som primere eller antifoulings, kan have mindre farveforskelle fra batch til batch. Denne type produkter og epoxybaserede produkter kan ved anvendelse som topstrøg kridte ved eksponering for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg/finish coats kan variere afhængig af farve, eksponering til miljøet som fx temperatur, UV intensitet, påføringskvalitet og generisk malingstype. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.
