

## Baltoflake S2000

### ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นสีพอลิเอสเตอร์ไม่มันต์ มี Glass flake เป็นตัวเสริมแรง สร้างความหนาได้สูง ทนการขีดถูดีมาก ป้องกันการแห้งตัวเร็ว ไขเป็นสีรองพื้น สีชั้นกลาง หรือสีทับหน้า ในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลง และสภาวะที่แช่น้ำและฝังดิน เหมาะสำหรับเหล็กคาร์บอน แสตนเลสสตีล อลูมิเนียม และรองพื้นที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งเตรียมพื้นผิวอย่างเหมาะสม

### การใช้งานทั่วไป

ใช้สำหรับบริเวณที่มีการทำงานของเครื่องจักรกลหนัก และสภาวะที่รุนแรง ใช้สำหรับการทำงานนอกชายฝั่ง รวมทั้งสภาวะที่มีไอทะเล ทำเทียบเรือ pile บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ดาดฟ้าเรือ ห้องแบตเตอรี่ สถานีไฟฟ้า ภายนอกแทงค์แบบฝัง เชื้อคอนกรีต โรงกลั่น อุปกรณ์เหมือง และโครงสร้างเหล็กที่ยากต่อการซ่อมบำรุง

### เจดสี

เลือกเจดสี

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ทดสอบ/มาตรฐาน	รายละเอียด
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	คำนวณ	96 ± 2 %
ระดับความเงา (GU 60 °)	ISO 2813	ด้าน (0-35)
จุดวาบไฟ (flash point)	ISO 3679 Method 1	34 °C
ความหนาแน่น	คำนวณ	1.7 กก/ลิ
VOC-สหภาพยุโรป	IED (2010/75/EU) (ตามทฤษฎี)	7 กรัม/ลิตร

ข้อมูลที่กำหนดนี้สำหรับโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเจดสี

คำอธิบายความเงา: ตามคำจำกัดความของ Jotun Performance Coating

### ความหนาของฟิล์มสีต่อชั้น

#### ช่วงสเปคที่แนะนำโดยทั่วไป

ความหนาฟิล์มสีแห้ง	500 – 1000 μm (ไมครอน)
ความหนาฟิล์มสีเปียก	520 – 1040 μm (ไมครอน)
ทาได้เนื้อที่ตามทฤษฎี	1.9 – 0.9 ตรม./ลิตร

ไวน์ลเอสเทอร์ และโพลีเอสเตอร์เรซินทุกชนิดอาจทำให้เกิดการหดตัวขณะแห้งตัวสมบูรณ์ ผลลัพธ์นี้สำหรับอัตราการแพร่กระจายต่ำกว่าการคำนวณทางทฤษฎี การหดตัวของฟิล์มสีขึ้นอยู่กับความหนาฟิล์มสีแห้งและเงื่อนไขต่างๆระหว่างการใช้งานจริง

## การเตรียมพื้นผิว

### ตารางสรุปการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิว	การเตรียมพื้นผิว	
	ไม่น้อยกว่า	แนะนำ
คาร์บอนสตีล	ทำความสะอาดระดับ Sa 2½ (ISO 8501-1) ให้ได้พื้นผิวความหยาบระดับเกรด G ปานกลางถึงหยาบ (ISO 8503-2)	ทำความสะอาดระดับ Sa 2½ (ISO 8501-1) ให้ได้พื้นผิวความหยาบระดับเกรด G ปานกลางถึงหยาบ (ISO 8503-2)
สแตนเลสสตีล	ความสะอาด และความหยาบของพื้นผิวเป็นไปตามมาตรฐาน Sa 2½ (ISO 8501-1), Fine G (ISO 8503-2)	ความสะอาด และความหยาบของพื้นผิวเป็นไปตามมาตรฐาน Sa 2½ (ISO 8501-1), Fine G (ISO 8503-2)
อลูมิเนียม	ความสะอาด และความหยาบของพื้นผิวเป็นไปตามมาตรฐาน Sa 2½ (ISO 8501-1), Medium to Coarse G (ISO 8503-2)	ความสะอาด และความหยาบของพื้นผิวเป็นไปตามมาตรฐาน Sa 2½ (ISO 8501-1), Medium to Coarse G (ISO 8503-2)
พื้นผิวเคลือบ	สะอาดแห้ง และ สียิ่งเข้ากัน	สะอาดแห้ง และ สียิ่งเข้ากัน

## การใช้งาน

### วิธีการปฏิบัติงาน

สามารถใช้ได้กับ

- สเปรย์: อาจใช้เครื่องพ่นแบบสูญญากาศ สามารถใช้การพ่นแบบ 2 ส่วนผสม
- แปรง: แนะนำให้ใช้เป็น Stripe coating และ การใช้งานบริเวณเล็กๆ โดยต้องระวังได้ความหนาฟิล์มแห้งตามที่กำหนดควรทำความหนาฟิล์มให้ได้ตามที่กำหนด

### ตารางแสดงอัตราส่วนผสม - สารเติมแต่ง

อุณหภูมิของผิวเหล็กไม่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิของสีและไม่เกิน 20 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิสี

ปริมาณของสารเติมแต่ง (มิลลิลิตร) ในผลิตภัณฑ์ 16 ลิตร.

เนื่องจากกฎข้อบังคับในแต่ละประเทศ. ปริมาณของสารเติมแต่ง รวมถึงปริมาณการบรรจุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ในแต่ละประเทศ

สารเติมแต่ง	อุณหภูมิของสี					
	10-14 °C	15-19 °C	20-24 °C	25-29 °C	30-34 °C	35-40 °C
Jotun Accelerator CO1P หรือ Accelerator 9802 P	300					
Jotun Peroxide 1 หรือ Norox KP-9	300	300	200	200	200	200
Jotun Inhibitor 51				200	200	400

สำหรับชีพพลายเออร์สารเติมแต่งอื่น ๆ โปรดปรึกษาริษัทโจตัน

คำเตือน :

สาร Accelerators ต้องไม่สัมผัสโดยตรงกับสารเปอร์ออกไซด์

สารเปอร์ออกไซด์ทุกประเภทต้องถูกเก็บไว้ในห้องเก็บที่มีมิดและเย็น ( อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส) และเก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟทั้งหมด  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ใช้ภาชนะบรรจุเดิมหรือภาชนะที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น  
ภาชนะเปล่าควรล้างด้วยน้ำและเก็บในห้องเก็บของแยกหรือคอนเทนเนอร์  
สารเปอร์ออกไซด์อาจลุกไหม้ถ้าสัมผัสกับประกายไฟหรือฝุ่นโลหะที่ร้อนจากการเจียรหรือการทำงานของช่างกลต่างๆ  
การเกิดปฏิกิริยาเพิ่มความร้อน สำหรับสีที่เหลืองจากการผสม แนะนำให้เติมกระป๋องด้วยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับความร้อนที่มากเกินไป

## ทินเนอร์/ตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด

ตัวทำละลาย: สไตรีน

ทินเนอร์ ไม่เกิน: 5 %

ทำความสะอาด: Jotun Thinner No. 17 / Jotun Thinner No. 27

ในกรณีที่มีการใช้ทินเนอร์ในการล้างทำความสะอาด การใช้งานให้ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

## ข้อมูลสำหรับใช้เครื่องพ่นไอส์ตรอลิค (Airless Spray)

ขนาดหัวพ่น (inch/1000): 27-35

แรงดันที่หัวพ่น (ต่ำสุด): 150 บาร์/2100 ปอนด์ต่อตารางเมตร

## ระยะเวลาแห้งและแห้งอย่างสมบูรณ์

อุณหภูมิของพื้นผิว	10 °C	23 °C	40 °C
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า (แห้งสัมผัส)	3 h	2 h	2 h
แห้งเดินผ่านได้	5 h	2 h	2 h
ระยะเวลาแห้งทาหับได้, น้อยที่สุด	5 h	2 h	2 h
แห้ง/แห้งสมบูรณ์สำหรับใช้งาน	4 d	2 d	1 d

ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ในการทาหับ เป็นไปตามที่ระบุอยู่ใน Application Guide (AG)

การแห้งตัวและระยะเวลาการแห้งตัว จะถูกกำหนดภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 85% และที่ค่าเฉลี่ยของช่วงความหนาของฟิล์มสีแห้งของผลิตภัณฑ์

พื้นผิวแห้ง (สัมผัสได้) การทดสอบการแห้งตัวของสีด้วยการใช้นิ้วลูบสัมผัส พื้นผิวที่แห้งตัวอย่างสมบูรณ์จะไม่ปรากฏลายนิ้วมือ หรือให้สัมผัสที่เหนียว

Walk-on-dry: ระยะเวลาสั้นที่สุดก่อนที่ระบบสีจะสามารถเดินได้โดยไม่ต้องรอไว้

ระยะเวลาแห้งทาหับได้, น้อยที่สุด : ระยะเวลาสั้นที่สุดที่แนะนำ ก่อนที่จะทำการทาสีในชั้นถัดไป

แห้ง/แห้งสมบูรณ์สำหรับใช้งาน: ระยะเวลาการแห้งตัวอย่างน้อยก่อนที่จะสามารถนำไปใช้งานถาวรกับสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ/ในระดับกลาง

อุณหภูมิของสี 23 °C

อายุการใช้งานหลังผสม 45 min

## ทนทานต่อความร้อน

	ต่อเนื่อง	อุณหภูมิ	สูงสุด
แห้ง บรรยากาศ	90 °C		100 °C
ไอน้ำ, น้ำทะเล	50 °C		50 °C

อุณหภูมิสูงสุดในช่วงระยะเวลาสูงสุด 1 ชั่วโมง.

อุณหภูมิที่ระบุไว้จะเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติและความสวยงาม

การทาสีจะมีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิต่างๆ ขึ้นอยู่กับ สารเคมีที่เฉพาะเจาะจง ทั้งในระดับการแช่ที่คงที่และไม่สม่ำเสมอ การทนทานต่อความร้อนนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบการทาสีทั้งระบบ หากใช้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ all coatings in the system จะมีระดับความต้านทานการร้อนที่ใกล้เคียงกัน

## ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของระบบสี สีรองพื้นและสีทับหน้าอื่น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง สำหรับระบบสีอื่น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จัด

Previous coat: unsaturated polyester

สีที่ตามมา: unsaturated polyester, โพลียูรีเทน, โพลีไซลิกเอท

## บรรจุภัณฑ์ (ทั่วไป)

	ปริมาณ (ลิตร)	ขนาดของการบรรจุ (ลิตร)
Baltoflake S2000	16	20

ปริมาณที่ระบุสำหรับโรงงาน หมายถึง ขนาดบรรจุและปริมาณอาจแตกต่างกันตามข้อกำหนดของต่างประเทศ

## การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

## อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 23 °C

Baltoflake S2000 6 เดือน

ในบางตลาดการค้าอายุการเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์สามารถเป็นไปตามกฎข้อบังคับของต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นอายุการเก็บรักษาขั้นต่ำ, หลังจากนั้นคุณภาพของสีจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

## ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานสีระดับมืออาชีพเท่านั้น ช่างสี (applicators) และผู้ปฏิบัติงานสี (operators) จะต้องผ่านการอบรม. มีประสบการณ์และมีความสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมและทำงานสีที่ถูกต้องตามเอกสารข้อมูลทางวิชาการของโจตัน ช่างสีและผู้ปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แนวทางในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ คำแนะนำนอกเหนือจากนี้เพื่อให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของงานนั้น ๆ ควรส่งต่อไปยังตัวแทนของบริษัท โจตันที่รับผิดชอบในการอนุมัติก่อนที่จะเริ่มทำงานสี

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดสังเกตค่าเตือนที่ข้างกระป๋อง ใช้ในที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี ระวัง อย่าสูดดม และการสัมผัสผิวหนัง หากถูกผิวหนังให้รีบเช็ดออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

## ความเบี่ยงเบนของเจดสี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรองพื้น หรือกันเปรียง เจดสีอาจมีความผันแปรได้เล็กน้อยเนื่องจากแบบการผลิต โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอีพ็อกซี หากมีการใช้เป็นเที่ยวสุดท้ายอาจเกิดฝุ่นขอล้จากแสงแดด และสภาวะแวดล้อม

เจดสี และการคงความเงาของผลิตภัณฑ์สีทับหน้า อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเจดสี สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นของรังสียูวี ฯลฯ คุณภาพในการปฏิบัติงาน ชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโจตัน

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีมติของเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจตันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ