

TRESTJERNER Golvlack Vattenburen

TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert

Produktbeskrivning

Typ

Golvlack för trä och parkett. Modern vattenburen lack.

Egenskaper och fördelar

Lacken har hög slitstyrka och god kemikaliebeständighet. Ljus, luktsvag och snabbtorkande. Enkel att applicera. Ger ett lyst modernt utseende. Produkten ger ett lyst utseende på ljusa träslag och fint djup till mörka träslag. Lacken innehåller aktivt ljusfilter som hämmar träets gulning och motverkar nedbrytning av lackytan.

Användningsområde

Golv och trappor i massivt trä, parkett samt möbler. Används på obehandlade, lackade, oljade och lutbehandlade ytor. Kan också användas på golvbeläggningar.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L, 3 L och 10 L.
Brytning	Skall inte brytas.
Glans	Halvblank: 35-45 Silkematt: 14-22
Generisk typ	Vattenburen, akryl/polyuretanbaserad lack.
Volymtorrhalt	30 ± 2 volym%
Litervikt	1.05
pH värde	7.6 till 8.4
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång.

Appliceringsverktyg / -metoder

Lackpensel eller roller för släta ytor.
Påför lacken jämnt och fylligt i hela brädornas längdriktning med hjälp av pensel eller roller. Arbeta snabbt och effektivt för att undvika att komma tillbaka i halvtorr lack.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	30 - 38

Rengöring av verktyg

Vatten.

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torktiden och överlackningstiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Överlackeringsbar efter	4 t
Brukstorr / försiktig användning	8 t
Hög belastning / genomhärdad	2 veckor

Bruksanvisning

Golv som skall slipas ned till bart trä måste först rengöras med **TRESTJERNER Golvrengöring**.

Underlag	Behandling
Nya obehandlade och nedslipade golv:	<p>Innan lackning skall underlaget vara rent, torrt och fritt från tvål, bonvax och fett. Tvätta med TRESTJERNER Golvrengöring. Applicera 3 strykningar TRESTJERNER Golvlack Vattenburen.</p> <p>På ny, slipad och oljad ek, såväl som exotiska träslag, kan i vissa fall missfärgningar förekomma på grund av ojämn applicering av lack. I sådana fall rekommenderas att slipa bort lacken och applicera TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad som första lager.</p>

Oljade, lackade och tidigare fabrikslackade ytor:	<p>Innan lackning skall underlaget vara rent, torrt och fritt från tvål, bonvax och fett. Tvätta med TRESTJERNER Golvrengöring. Lackade och tidigare fabrikslackade ytor mattslipas därefter med slippapper nr. 150–180. Använd slipmaskin för att säkra jämn och noggrann nedmattning. Dammsug och torka därefter ytan med en mikrofibertrasa för golv.</p> <p>Applicera 2 strykningar TRESTJERNER Golvlack Vattenburen.</p> <p>OBS! På tidigare oljade golv bör provstrykning göras för att kontrollera att lacken är kompatibel med oljan. Missfärgning kan också uppstå vid ombehandling av delvis sliten befintlig lack. I sådana fall rekommenderas att slipa bort lacken och applicera TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad som första lager.</p>
Golvbeläggningar::	<p>Innan lackning skall underlaget vara rent, torrt och fritt från tvål, bonvax och fett. Tvätta med TRESTJERNER Golvrengöring. Mattslipas lätt med slippapper nr 180. Dammsug och torka därefter ytan med en mikrofibertrasa för golv. Applicera 2 strykningar TRESTJERNER Golvlack Vattenburen. NOTERA! Det finns golvbeläggningar som inte är lämpliga för övermålning. Gör en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen.</p>

Underhåll

Undvik tvätt och mattor på golvet de 2 första veckorna efter lackning.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg/lack från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färg-/lackrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

BREEAM[®] NOR Produkten är testad efter tre dagar (SP) enligt testkraven av BREEAM NOR.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.