

TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert

Productbeschrijving

Type

Vloervernis voor hout en parket. Moderne watergedragen lak.

Kenmerken en voordelen

De vernis heeft een hoge duurzaamheid en een goede chemische bestendigheid. Licht, weinig geur en sneldrogend. Makkelijk te verwerken. Geeft een lichte, moderne uitstraling. Het product geeft een licht uiterlijk op lichte houtsoorten en een mooie glans op donkere houtsoorten. De verf bevat een actief lichtfilter die de vergeling van het houtwerk remt en gaat de afbraak van de verflaag tegen.

Aanbevolen gebruik

Vloeren en trappen in massief hout en parket, en meubels. Aanbevolen op behandelde, gelakte, geoliede en loog behandelde ondergronden. Kan ook gebruikt op vloeren van ander materiaal.

Product data

Verpakkings grootte	0.75 L, 3 L en 10 L.
Verven	Niet aankleuren.
Glans graad	Zijdeglans: 35-45 Zijdeglans: 14-22
Algemeen type	Waterverdunbare acryl/polyurethaan vernis.
Vaste stoffen per volume	30 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	1.05
pH waarde	7.6 tot 8.4
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l. Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen voor en tijdens gebruik.

Applicatie methoden

Kwast of roller voor gladde oppervlakken.
Breng de vernis gelijkmatig en vol aan met roller of kwast in de lengterichting van de planken. Werk snel en efficiënt om halfdroge lak te voorkomen.

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen:	8 - 10	100 - 125	30 - 38

Reiniging van gereedschap

Water.

Verdunning

Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

Conditie tijdens de applicatie

De lucht en ondergrond temperatuur moeten boven + 5 °C zijn.

Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en een hoger verbruik zal een langere droogtijd en overschilderbaartijd ten gevolge hebben.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%
Luchttemperatuur	23 °C
Ondergrond temperatuur	23 °C

Overlakbaar na	4 u
Overschilderbaar / voorzichtig in gebruik	8 u
Sterke belasting / volledig uitgehard	2 weken

Gebruiksaanwijzing

Vloeren die volledig kaal geschuurd worden eerst reinigen met **TRESTJERNER Gulvrens**.

Ondergrond	Behandeling
Nieuwe onbehandelde en geschuurde vloeren:	<p>De ondergrond moet schoon, droog, en vrij zijn van zeep, was, olie en vet voordat gelakt kan worden. Reiniger met TRESTJERNER Gulvrens. Breng 3 lagen TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert aan.</p> <p>Op nieuw, geschuurd en geolied eikenhout, evenals op exotische houtsoorten, kunnen in sommige gevallen kleurvlekken optreden bij ongelijkmatig aanbrengen van vernis. In dergelijke gevallen is het raadzaam de lak weg te schuren en als eerste laag TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert aan te brengen.</p>

<p>Geoliede, gelakte en eerder industrieel gelakte oppervlakken:</p>	<p>De ondergrond moet schoon, droog, en vrij zijn van zeep, was, olie en vet voordat gelakt kan worden. Reiniger met TRESTJERNER Gulvrens. Gelakte en eerder industrieel gelakte oppervlakken moeten eerst opgeschuurd worden met een korrel 150-180. Gebruik een schuurmachine om een even en gelijke ondergrond te verkrijgen. Verwijder stof en veeg de ondergrond schoon met een microvezeldoek.</p> <p>Breng 2 lagen TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert aan.</p> <p>NB! Op reeds met olie behandelde vloeren, doe eerst een test om er zeker van te zijn dat de lak goede hechting krijgt. Kleurvlekken kunnen ook optreden bij het opnieuw behandelen van gedeeltelijk versleten bestaande vernis. In dergelijke gevallen is het raadzaam de lak weg te schuren en als eerste laag TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert aan te brengen.</p>
<p>Vloerbedekking:</p>	<p>De ondergrond moet schoon, droog, en vrij zijn van zeep, was, olie en vet voordat gelakt kan worden. Reiniger met TRESTJERNER Gulvrens. Licht schuren met schuurpapier nr. 150-180. Verwijder stof en veeg de ondergrond schoon met een microvezeldoek.</p> <p>Breng 2 lagen TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert aan. NOTITIE! Er zijn vloeren die niet geschikt zijn om over te schilderen. Doe een hechtingsproef, op een onopvallende plek op de vloer.</p>

Onderhoud

Vermijd wassen en tapijten op de vloer de eerste 2 weken na het lakken.

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Lege verpakkingen en overgebleven residue moet worden afgevoerd via lokaal milieustation.



Milieu Etikettering



Het product wordt erkend door Miljømerking Norge, en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (de Zwaan).

BREEAM[®] NOR Dit product is getest volgens de vereisten van BREEAM NOR.

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Contact informatie

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Scanox, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Scanox producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Scanox. Scanox kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Scanox behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Scanox te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Noorse (NO) versie voor.