

Corro-Coat I-PU Series 67

产品描述

本产品是一款专为对外观表现有极高要求的客户所设计的粉末涂料产品。在确保优异的耐机械性和化学性的同时，它还具有优异的均匀流平性能和美观的表面效果。

应用领域

本产品仅推荐用于室内。

典型应用领域：

家用电器
家庭家具
办公家具
车间家具
工业用货架系统
货架
柜子
储物柜

粉末性能

贮存

保存于阴凉干燥区域 最高温度25℃ 最高相对湿度60% 如果储存期超过12个月，推荐重新进行质量检测

施工

预处理

涂装整体性能比较大依赖于底材的种类以及前处理的方式及质量。为获得最佳效果，推荐遵循前处理供应商的指导和建议。

对于常用底材，推荐的前处理方式：

底材	预处理
铝	铬化
钢	锌系磷化或铁系磷化
镀锌钢板	锌系磷化或铬化

粉末应用

此产品可以专门针对客户的要求来做定制，因此固化条件也将有所不同
请咨询佐敦粉末涂料当地的销售代表以及从产品包装标签上查询相关信息

本产品可以用于固化温度要求在180 °C to 200 °C的基材。

设备

适用于静电枪或摩擦枪喷涂设备

外观

颜色

本产品拥有大量的定制颜色，包含RAL以及NCS色卡上的颜色。

光泽度

EN ISO 2813 (60°) 15-95

表面效果

光滑以及纹理效果

*如果表面太小，或者不适合采用仪器进行测量，可以将工作和光泽接近的样板进行比较。(通过相同的观测角度)。

性能

下面所提供的技术信息是专门针对此产品应用于以下情况：

底材 锌系磷化冷轧钢板
 底材厚度 (mm) 0,8
 涂膜厚度 (µm) 60
 已测试的关键数值。

性能	标准	结果
附着性	EN ISO 2409 (2 mm)	横切评级Gt0-1
耐冲击性能	ASTM D2794 (5/8 '' ball)	大多数等级超过20英磅无涂膜开裂。典型的80英磅高光系统。
杯凸测试	EN ISO 1520	大多数等级超过2mm无涂膜开裂。。高于6毫米的高光系统。
弯曲测试	EN ISO 1519	圆柱心轴弯曲试验，12毫米不开裂。典型的5毫米高光泽体系
涂膜硬度	EN ISO 2815	抗凹陷布赫兹：> 80
耐盐雾*	ASTM B117	良好的。在500小时曝光后测量起泡和附着损失。
耐湿雾*	DIN 50017	良好的。在1000小时曝光后测量起泡和附着损失。

* 仅限于耐腐蚀性测试 金属粉产品（特别是使用了悬浮型铝粉和青铜色颜料）长时间暴露在潮湿环境下会褪色 如果金属效果涂层可能会接触到腐蚀性化学物质，包括日用化工和清洁剂，或者暴露在高度潮湿的地方，推荐使用透明涂层作为面漆。
 清洁图层也可以防止由于刮擦，划伤或擦伤引起的变色

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。