

Jotaripe RC 490

Описание на продукта

Този продукт е двукомпонентна епоксидна система за поправки. Използва се с Jotun fusion-bonded epoxy покрития. Доставят се в лесни за употреба опаковки, които осигуряват точни пропорции и ниски загуби.

Условия на приложение

Jotaripe RC 490 е подходящ за ремонт на тръбопроводи, работещи при температури до 155 °C (311 °F). Възможна е промяна на цвета, когато продукта е изложен на висока температура. Продуктово представяне, включително максималната работна температура може да зависи от нанасянето и обектовите условия.

Свойства

Свойство	Стандарт	Резултат
Точка на възпламеняване	Tag затворен съд	102 °C (216 °F)
Вискозитет		Няма гладка паста
Обем твърдо вещество %		100
Дебелина на сухия филм		0.2-2.0 mm
Покритие	На касета	0.13 m ² at 2 mm (1.4 ft ² at 79 mil)
Съотношение на смесване по обем		1:1
Опаковане		400 мл един до друг, по 10 на кутия
Адхезия	Dolly (20 мм диаметър)	> 3000 psi
Ерозия		Отлично но има chalk

Съхранение

При съхранение при температура 10-25 °C (50-77 °F), срок на годност от 24 месеца се получава от датата на производство.

Нанасяне

Дата на издаване: 31 август 2016

Страница:
^(
Страница)/
^(Последн
страница)

Настоящата Техническа карта заменя всички издадени по-рано.

Техническият информационен лист (TDS) се препоръчва да се чете в комбинация с информационния лист за безопасност (SDS) за този продукт. За да намерите най-близкият до Вас офис на Йотун, моля посетете нашия сайт www.jotun.com

Нанасяне на боята

Jotaripe RC 490 е лесен за употреба. Изстискайте необходимото количество материал, в близост до мястото на корекция. Разбърква се добре с твърда шпатула или нож. Подравнете кръпката до желаната дебелина. За най-добри резултати да не се прилагат под 10 ° C (50 ° F).

Време за изпичане	Температура на обекта	Време
Повърхностно сух (сух на пипане) Суша обработка Готов за употреба	5 °C (41 °F)	2 часа 4 часа 1-3 ден(а)
Повърхностно сух (сух на пипане) Суша обработка Готов за употреба	20 °C (68 °F)	45 минути 75 минути 5 часа
Повърхностно сух (сух на пипане) Суша обработка Готов за употреба	50 °C (122 °F)	20 минути 30 минути 1-2 часа

Отговорност

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на Jotun, които се основават на лабораторни изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без по-нататъшно уведомление.

Потребителите трябва винаги да се консултират с Jotun за конкретни насоки при употребата на този продукт, подходящ ли е за техните нужди и специфични практики за нанасяне.

Ако има някакво несъответствие между различните езикови въпроси, свързани с този документ, Английската версия ще се приеме.