

Jotapipe RC 490

TEMÉKLEÍRÁS

Ez a termék egy kétkomponensű epoxi javítási rendszer, melyet Jotun fúziós-kötésű epoxi bevonatok javítására használnak. Patronban értékesítjük a könnyű kezelhetőség, a megfelelő adagolás és alacsony veszteség érdekében.

Üzemi feltételek

A Jotapipe RC 490 alkalmas olyan csőrendszerek javítására, melyek 155 °C (311 °F)-os hőmérsékletnek vannak kitéve. Magas hőmérsékleten színeltérést mutathat. A termék teljesítménye, beleértve a maximális üzemi hőmérsékletet, függ a felhasználástól és a helyi körülményektől.

TULAJDONSÁGOK

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Gyulladáspont	Zárt tér	102 °C (216 °F)
Viszkozitás		Nem sima paszta
Szárazanyag térfogat %		100
Száraz rétegvastagság		0.2-2.0 mm
Fedőképesség	Per cartridge	0.13 m ² at 2 mm (1.4 ft ² at 79 mil)
Térfogat szerinti keverési arány		1:1
Csomagolás		400 ml-es kartondoboz, 10 db / doboz
Tapadás	Dolly (20 mm diameter)	> 3000 psi
Szellőzés		Kiváló kivéve krétásodás

Tárolás

10-25 °C (50-77 °F) között tárolva az eltarthatóság 24 hónap a gyártás időpontjától számítva.

ALKALMAZÁS

A por alkalmazása

A Jotapipe RC 490 könnyen alkalmazható. Gyűjtse össze a kívánt mennyiségű anyagot a folt mellett. Jól keverje össze spatulával vagy késsel. Simítsa le a foltot a kívánt vastagságúra. A legjobb eredmény elérése érdekében ne használja 10 °C (50 °F) alatt.

Beégetési ablak	Tárgyhőmérséklet	Idő
Felületi (érintés) száraz Terhelés száraz Használatra száradt/ térhálósodott	5 °C (41 °F)	2 óra 4 óra 1-3 nap(ok)

Felületi (érintés) száraz Terhelés száraz Használatra száradt/ térhálósodott	20 °C (68 °F)	45 perc 75 perc 5 óra
Felületi (érintés) száraz Terhelés száraz Használatra száradt/ térhálósodott	50 °C (122 °F)	20 perc 30 perc 1-2 óra

Jogi nyilatkozat

Ezen dokumentum információi a Jotun legjobb tudásán alapszanak, laboratóriumi tesztek és gyakorlati tapasztalatok alapján. A Jotun termékek félkész terméknek minősülnek, és mint ilyenek, gyakran a Jotun által nem ellenőrzött körülmények között kerülnek felhasználásra. Kiseb módosítások előfordulhatnak, annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a helyi előírásoknak. A Jotun fentartja a jogot, hogy a megadott adatokat módosítsa előzetes értesítés nélkül.

A felhasználóknak minden esetben konzultálniuk kell a Jotunnal az anyag konkrét felhasználásáról a saját igényeiknek megfelelően.

Ha bármilyen ellentmondás fedezhető fel a dokumentum különböző nyelvű kiadásai között, akkor az angol nyelvű (Egyesült Királyság) változata mérvadó.