

Jotapipe RC 490

OPIS PRODUKTU

Produkt ten jest dwuskładnikowym zestawem naprawczym dla fuzyjnie związanych powłok epoksydowych. Dostarczane w postaci wkładu dla łatwiejszej obsługi, zapewniając dokładne dozowanie i niskie straty.

Warunki robocze

Jotapipe RC 490 jest odpowiedni do naprawy rurociągów pracujących w temperaturach do 155 °C (311 °F). Może wykazywać pewną zmianę barwy przy ekspozycji w wyższych temperaturach. Wydajność produktu, z uwzględnieniem maksymalnej temperatury pracy może zależeć od warunków aplikacji i lokalnych warunków terenowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwość	Standard	Wynik
Temperatura zapłonu	tygiel zamknięty	102 °C (216 °F)
Lepkość		Pasta niewygładzająca
Substancje stałe według zawartości %		100
Grubość suchej powłoki		0.2-2.0 mm
Obszar pokrycia	Per cartridge	0.13 m ² at 2 mm (1.4 ft ² at 79 mil)
Proporcje mieszania według obj		1:1
Opakowanie		400 ml pojemnik obok siebie, 10 szt. w kartonie
Przyczepność	Dolly (20 mm diameter)	> 3000 psi
Wietrzenie		Doskonałe ale kreduje

Przechowywanie

Podczas przechowywania przy 10-25 °C (50-77 °F), okres przydatności do stosowania wynosi 24 miesięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie proszku

Jotapipe RC 490 jest łatwy w użyciu. Wycisnąć wymaganą ilość materiału w pobliżu miejsca łączenia. Dobrze wymieszać sztywną szpachelką lub nożem. Wygładzić łączenie do wymaganej grubości. Dla uzyskania najlepszych efektów nie stosować poniżej 10 °C (50 °F).

Schemat utwardzania	Temperatura obiektu	Czas
Pyłosuchość Wyschnięta do obsługi Schnięcie/utwardzenie do eksploatacji	5 °C (41 °F)	2 godzin 4 godzin 1-3 dzień/dni

Pyłosuchość Wyschnięta do obsługi Schnięcie/utwardzenie do eksploatacji	20 °C (68 °F)	45 minuty 75 minuty 5 godzin
Pyłosuchość Wyschnięta do obsługi Schnięcie/utwardzenie do eksploatacji	50 °C (122 °F)	20 minuty 30 minuty 1-2 godzin

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Jotun, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Produkty Jotuna uważane są za półprodukty i jako takie często stosowane są poza kontrolą Jotuna. Jotun gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Niewielkie zmiany w produkcie mogą być wprowadzane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Jotun odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych metod aplikacji.

Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska (UK) jest decydująca.