

Jotapipe AC 1012

POPIS VÝROBKU

Tento produkt je epoxidový nátěr bondovaný fúzí vyvinutý jako antikoroziční nátěr pro potrubní vedení.

Provozní podmínky

Tento produkt je vhodný pro potrubní vedení provozované při konstantních teplotách do 110 °C (230 °F). Kvalita produktu včetně maximální provozní teploty však může záviset na aplikaci zařízení, konfiguraci potrubí, nátěrovém systému a místních terénních podmínkách.

VLASTNOSTI PRÁŠKU

Vlastnosti	Norma	Výsledek
Doba vytvrzování	CSA-Z245.20 (12.1) Jotapipe AC 1012 15S Jotapipe AC 1012 21S	< 45 seconds < 60 sekund
Doba gelovatění	CSA-Z245.20 (12.2) Jotapipe AC 1012 15S Jotapipe AC 1012 21S	12-18 sekund 18-24 sekund
Obsah vlhkosti	CSA-Z245.20 (12.4B)	Nižší než 0,50 % (v okamžiku výroby)
Velikost částic	CSA-Z245.20 (12.5)	2,0 % max. zbytek na 150 µm (100 sítko) 0,2 % max. zbytek na 250 µm (60 sítko)
Hustota	CSA-Z245.20 (12.6)	1550 ± 50 g/l
Tepebné vlastnosti	CSA-Z245.20 (12.7) Počáteční bod	T _{g1} = 50-66 °C (122-151 °F) T _{g2} = 110-115 °C (230-239 °F) ΔH = 60-85 J/g

Skladování

Při skladování v maximální teplotě 25 °C (77 °F) dosahuje skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

APLIKACE

Aplikace prášku

Aplikační podmínky závisejí na faktorech jako je specifikace, kapacita zařízení a vlastnosti potrubí.

Aplikační podmínky	Běžná teplota při aplikaci	Běžná tloušťka vrstvy
Jako jednovrstvý nátěr	232-250 °C (450-482 °F)	300-500 µm (12-20 mils)
Jako základní nátěr	205-240 °C (400-462 °F)	150-500 µm (6-20 mils)

Hodnocení potvrzují skutečnost, že silnější vrstvy mohou zlepšit provozní vlastnosti.

Informace ohledně továrních aplikací tohoto produktu naleznete v příslušném aplikačním postupu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	Norma	Výsledek
Cathodic disbondment	CSA-Z245.20 (12.8) 24 hodin, -3.5 V, 65 °C (149 °F) 28 dnů, -1.5 V, 20 °C (68 °F) 28 dnů, -1.5 V, 95 °C (203 °F)	1.5 - 2.5 mm poloměr v průměru 2.5 - 3.5 mm poloměr v průměru 2.5-5.0 mm poloměr v průměru
Pružnost	CSA-Z245.20 (12.11) 3.0° PPD at -30 °C (-22 °F)	Splňuje
Odolnost proti rázu	CSA-Z245.20 (12.12)	> 1.5 J
Strained polarization	CSA-Z245.20 (12.13) 28 dnů	Splňuje / Žádné popraskání
Přilnavost	CSA-Z245.20 (12.14) 24 hodin, 75 °C (167 °F) 28 dnů, 75 °C (167 °F)	Hodnocení 1-2 Hodnocení 1-2

Kvalita nátěru vychází z vrstvy o tloušťce 300-400 µm jako samostatné FBE na ocelových deskách o tloušťce 6 mm, které nebyly chemicky ošetřeny. Toto jsou běžné výsledky, které nezakládají specifikaci produktu.

Opravný systém

Jotapipe RC 490

Vyloučení opovědnosti

Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Výrobky společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto výrobky často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku pouze na kvalitu samotného výrobku. Pro splnění místních předpisů lze provést drobné obměny výrobku. Jotun si vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.

Doporučujeme uživatelům, aby vždy kontaktovali Jotun ohledně poskytnutí konkrétních doporučení týkajících se všeobecné vhodnosti tohoto výrobku pro své potřeby a konkrétních aplikačních postupů.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu platí verze v anglickém jazyce (Velká Británie).