

Jotaripe DL 3001

Описание на продукта

Този продукт е fusion-bonded епоxy, за използване като анти-приплъзване също за да се подобри сцеплението между Jotun FBE покрития и бетона.

Свойства на праховата боя

Свойство	Стандарт	Резултат
Време на изпичане	CSA-Z245.20-10 (12.1)	<60 секунди
Време за желиране на боята	CSA-Z245.20-10 (12.2)	15-25 seconds
Размер на частиците	CSA-Z245.20-10 (12.5)	0.2% макс задържана на 250 микрона (60 отвора)
Плътност	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1650 ± 50 g/l

Съхранение

При съхранение при максимум 25 ° C (77 ° F), срок на годност от 12 месеца, се получава от датата на производство.

Нанасяне

Нанасяне на боята

Този продукт се прилага веднага след първото покритие.

Условия за нанасяне	Околна температура за нанасяне	Обичайна дебелина на филма
Стандартно нанасяне	232-250 °C (450-480 °F)	75 µm (3 mils)

Моля, отнесете се към съответното Ръководство за нанасяне при прилагането на този продукт.

Отговорност

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на Jotun, които се основават на лабораторни изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без понататъшно уведомление.

Потребителите трябва винаги да се консултират с Jotun за конкретни насоки при употребата на този продукт, подходящ ли е за техните нужди и специфични практики за нанасяне.

Ако има някакво несъответствие между различните езикови въпроси, свързани с този документ, Английската версия ще се приеме.

