

Jotaripe DL 3001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный материал разработан для нанесения противоскользящего покрытия, для увеличения адгезии между порошковыми 'эпоксидными покрытиями Jotun и бетонным утяжеляющим покрытием.

СВОЙСТВА ПОРОШКА

Свойство	Стандарт	Результат
Время отверждения	CSA-Z245.20-10 (12.1)	< 60 секунд
Время гелеобразования	CSA-Z245.20-10 (12.2)	15-25 секунд
Размер частиц	CSA-Z245.20-10 (12.5)	0.2% максимум удержано на сите 250 микрон (60 меш)
Плотность	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1650 ± 50 g/l

Хранение

При хранении при температуре не выше 25 C (77 F), срок хранения составляет 12 месяцев с даты производства.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение порошка

Этот продукт наносится сразу после предыдущего слоя.

Условия нанесения	Типичная температура нанесения	Типовая толщина пленки
Типичное применение	232-250 °C (450-480 °F)	75 мкм (3 mils)

Пожалуйста обратитесь к соответствующей Инструкции по Нанесению для получения рекомендаций по заводскому нанесению этого продукта.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).

