

Jotapipe DL 3001

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest produs este unul de tip FBE proiectat pentru a fi folosit ca strat anti-alunecare pentru a imbunatati adeziunea intre acoperirile Jotun FBE coatings si stratul de beton greu.

PROPRIETATILE VOPSELEI PULBERE

Proprietate	Standard	Rezultat
Timp de polimerizare	CSA-Z245.20-10 (12.1)	< 60 secunde
timp de gelifiere	CSA-Z245.20-10 (12.2)	15-25 seconds
marimea particulei	CSA-Z245.20-10 (12.5)	0.2% maxim ramas pe sita de 250 μm (60 μm)
Densitate	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1650 ± 50 g/l

Depozitare

Cand se stocheaza la maximum 25 C(77 F), termenul de valabilitate de 12 luni este calculata de la data fabricarii.

APLICARE

Aplicarea vopselei pulbere

Acest produs este aplicat imediat după acoperirea primară

Conditii de aplicare.	Temperatura uzuala de aplicare	grosimea uzuala a stratului de vopsea
Aplicare tipică	232-250 °C (450-480 °F)	75 μm (3 mils)

Va rugam consultati ghidul de aplicare pentru indicatiile la aplicarea in fabrica pentru acest produs.

Termeni si condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decat calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna Jotun pentru îndrumări cu privire la utilizarea adecvata a acestui produs pentru nevoile lor și pentru metodele specifice de aplicare.

Dacă există o inconsecvență de traducere in textul acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie) va prevala.

