

Jotaguard VA 5002

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็น Fusion-bonded epoxy ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับงานวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์สีผงนี้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำทั่วไปที่ไม่ใช้น้ำดื่มรวมถึงระบบสารเคมี

คุณสมบัติสีผง

คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ระยะเวลาในการอบ	240 ° C (464 ° F) 220 ° C (428 ° F) 200 ° C (392 ° F)	50-150 วินาที 150-250 วินาที 250-350 วินาที
Gel time	ISO 8130-6 200 ° C (392 ° F) 240 ° C (464 ° F)	25-65 วินาที 5-35 วินาที
ปริมาณความชื้น	CSA-Z245.20-06 (12.4B)	ต่ำกว่า 0.50 % ในขณะผลิต

การจัดเก็บ

เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงสุด 25 ° C (77 ° F) อายุการเก็บรักษา 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต

การใช้งาน

การใช้งานสีผง

เงื่อนไขการใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสามารถในด้านการผลิตและลักษณะของวัตถุ

เงื่อนไขการใช้งาน	อุณหภูมิที่ใช้ใช้งานทั่วไป	ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ
การใช้งานทั่วไป	190-240 ° C (374-464 ° F)	500 µm (20 mils)

คุณลักษณะ

ความเงา

EN ISO 2813 (60°)

70-90

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ผลการทดสอบ
ความแข็ง	Buchholz DIN 53153/ISO 2815	80
ทนต่อการขัดถู	ASTM D1944 1000 g load, 3000 cycles, CS17 wheels	การสูญเสียน้ำหนัก น้อยกว่า 0.200 กรัม
แช่น้ำหรือจุ่มลงในน้ำ	ASTM D870, distilled water	3000 ชั่วโมง ไม่มีการพองหรือการสูญเสียการยึดเกาะ

