

Jotaripe DL 3003

Описание на продукта

Този продукт е fusion-bonded полиестер, като повърхностен слой за Jotun fusion-bonded епоксидни покрития за защита срещу разграждане от слънчевата радиация и излагане на сурови атмосферни условия. Запазва целостта на покритието по време на съхранението на боядисаните тръби на открито също по време на транспортирането.

Свойства на праховата боя

Свойство	Стандарт	Резултат
Време за желиране на боята	CSA-Z245.20-10 (12.2)	14-25 seconds
Съдържание на влага	CSA-Z245.20-10 (12.4B)	Под 0.50% (по време на производството)
Размер на частиците	CSA-Z245.20-10 (12.5)	3,0% макс задържана на 150 микрона (100 меша)
Плътност	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1350-1650 g/l

Съхранение

При съхранение при максимум 25 ° C (77 ° F), срок на годност от 12 месеца, се получава от датата на производство.

Нанасяне

Нанасяне на боята

Този продукт се прилага веднага след първото покритие.

Условия за нанасяне	Околна температура за нанасяне	Обичайна дебелина на филма
Стандартно нанасяне	232-250 °C (450-480 °C)	75-150 µm (3-6 mils)

Моля, отнесете се към съответното Ръководство за нанасяне при прилагането на този продукт.

Външен вид след боядисване

Гланц	EN ISO 2813 (60°)	> 70
Завършек	Гладък	

Поведение на боята

Свойство	Стандарт	Резултат
UV устойчивост*	ASTM G 154 (UVB-313)	Отлично

* Тази технология е подкрепена от опита на експозиция на покритието в различни и тежки условия за повече от 40 години

Това са типични резултати и не трябва да се разглежда като спецификация на продукта.

Отговорност

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на Jotun, които се основават на лабораторни изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без понататъшно уведомление.

Потребителите трябва винаги да се консултират с Jotun за конкретни насоки при употребата на този продукт, подходящ ли е за техните нужди и специфични практики за нанасяне.

Ако има някакво несъответствие между различните езикови въпроси, свързани с този документ, Английската версия ще се приеме.