

Jotapipe DL 3003

TEMÉKLEÍRÁS

Ez a termék egy fúziós-kötéssel létrejött poliészter porbevonat, Jotun fúziós-kötésű epoxi bevonatok fedőrétegeként alkalmazható, védelmet nyújt a napsugárzás által okozott sérülés ellen, valamint ellenáll durva időjárási körülményeknek is. Segít megőrizni a csövekre felvitt bevonat épségét a szabadtéri tárolás és megfelelő módon való szállítás alatt.

POR TULAJDONSÁGAI

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Gélesedési idő	CSA-Z245.20-10 (12.2)	14-25 másodperc
Nedvességtartalom	CSA-Z245.20-10 (12.4B)	0.50 % alatt (gyártás időpontjában)
Részecske méret	CSA-Z245.20-10 (12.5)	Maximum 3 %-os megtartás 150 mikronon (mesh érték 100)
Sűrűség	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1350-1650 g/l

Tárolás

25 °C (77 °F)-on tárolva az eltarthatóság 12 hónap a gyártás időpontjától számítva.

ALKALMAZÁS

A por alkalmazása

Ezt a terméket rögtön az alapozó réteg után kell alkalmazni.

Felhasználási feltételek	Szokásos alkalmazási hőmérséklet	Szokványos rétegvastagság
Tipikus alkalmazás	232-250 °C (450-480 °C)	75-150 µm (3-6 mils)

Kérjük olvassa el a vonatkozó Technikai Adatlapot, hogy megkapja a termék gyári alkalmazásához szükséges útmutatót.

MEGJELENÉS

Fényesség	EN ISO 2813 (60°)	> 70
Felület	Sima	

JELLEMZŐK

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
UV sugárzással szembeni ellenállás*	ASTM G 154 (UVB-313)	Kiváló

** A porfestés technológia mögött több mint 40 éves tapasztalat áll, akár változó és szélsőséges körülmények között is.*

Ezek a tipikus eredmények, melyek nem tekinthetők termék specifikációknak.

Jogi nyilatkozat

Ezen dokumentum információi a Jotun legjobb tudásán alapszanak, laboratóriumi tesztek és gyakorlati tapasztalatok alapján. A Jotun termékek félkész terméknek minősülnek, és mint ilyenek, gyakran a Jotun által nem ellenőrzött körülmények között kerülnek felhasználásra. Kiseb módosítások előfordulhatnak, annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a helyi előírásoknak. A Jotun fentartja a jogot, hogy a megadott adatokat módosítsa előzetes értesítés nélkül.

A felhasználóknak minden esetben konzultálniuk kell a Jotunnal az anyag konkrét felhasználásáról a saját igényeiknek megfelelően.

Ha bármilyen ellentmondás fedezhető fel a dokumentum különböző nyelvű kiadásai között, akkor az angol nyelvű (Egyesült Királyság) változata mérvadó.