

## Jotapipe DL 3003

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest produs este unul de tip polyester proiectat ca strat final pentru acoperirile Jotun FBE pentru a proteja împotriva degradării generate de radiațiile solare și expunerii la condiții de mediu vitrege. Pastrează integritatea stratului cât timp conductele sunt depozitate în aer liber, în timpul transportului și în timpul staționării.

### PROPRIETĂȚILE VOPSELEI PULBERE

Proprietate	Standard	Rezultat
timp de gelifiere	CSA-Z245.20-10 (12.2)	14-25 seconds
continut de apă în material	CSA-Z245.20-10 (12.4B)	Sub 0.50% ( la momentul fabricării)
marimea particulei	CSA-Z245.20-10 (12.5)	3.0% maxim ramas pe sita de 150 μm (sita de 100)
Densitate	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1350-1650 g/l

### Depozitare

Când se stochează la maximum 25 C(77 F), termenul de valabilitate de 12 luni este calculată de la data fabricării.

### APLICARE

#### Aplicarea vopselei pulbere

Acest produs este aplicat imediat după acoperirea primară

Condiții de aplicare.	Temperatura uzuală de aplicare	grosimea uzuală a stratului de vopsea
Aplicare tipică	232-0 °C (0-480 °C)	75-150 μm (3-6 mils)

Va rugăm consultați ghidul de aplicare pentru indicații la aplicarea în fabrică pentru acest produs.

### ASPECT

Luciu	EN ISO 2813 (60°)	> 70
Finisare	Neted	

## PERFORMANTA

Proprietate	Standard	Rezultat
rezistenta UV*	ASTM G 154 (UVB-313)	Excelent

*\* Aceasta tehnologie are in spate 40 de ani de experienta de expunere a peliculei la medii variate violente.*

*Acestea sunt rezultate tipice si nu are trebui vazute ca specificatie de produs.*

## Termeni si condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decat calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna Jotun pentru îndrumări cu privire la utilizarea adecvata a acestui produs pentru nevoile lor și pentru metodele specifice de aplicare.

Dacă există o inconsecvență de traducere in textul acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie) va prevala.