

## Jotapipe DL 3002

### TEMÉKLEÍRÁS

Ez a termék egy fúziós-kötéssel létrejött epoxi festék, melyet fedőréteggént alkalmaznak a Jotun FBE bevonatokon a szállítás, visszatöltés, irányított fúrás és általános működés közben keletkezett mechanikai sérülések ellen.

### POR TULAJDONSÁGAI

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Beégetési idő	CSA-Z245.20-10 (12.1) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S	< 30 másodperc < 60 másodperc
Gélesedési idő	CSA-Z245.20-10 (12.2) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S	12-18 másodperc 18-24 másodperc
Nedvességtartalom	CSA-Z245.20-10 (12.4B)	0.50 % alatt (gyártás időpontjában)
Részecske méret	CSA-Z245.20-10 (12.5)	Maximum 2 %-os megtartás 150 mikronon (mesh érték 100) Maximum 0,2%-os megtartás 250 mikronon (mesh érték 60)
Sűrűség	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1480 ± 50 g/l

### Tárolás

25 °C (77 °F)-on tárolva az eltarthatóság 12 hónap a gyártás időpontjától számítva.

### ALKALMAZÁS

#### A por alkalmazása

Ezt a terméket rögtön az alapozó réteg után kell alkalmazni.

Felhasználási feltételek	Szokásos alkalmazási hőmérséklet	Szokványos rétegvastagság
Jotun FBE bevonat	232-250 °C (450-480 °F)	300-400 µm (12-16 mils)
Jotapipe DL 3002	232-250 °C (450-480 °F)	300-400 µm (12-16 mils)

Kérjük olvassa el a vonatkozó Technikai Adatlapot, hogy megkapja a termék gyári alkalmazásához szükséges útmutatót.

---

## JELLEMZŐK

Kérjük olvassa el a vonatkozó Technikai Adatlapot, hogy a Jotun kétfázisú ARO bevonatrendszeréről információt kapjon.

---

### Javítórendszer

Jotapipe RC 490

### Jogi nyilatkozat

Ezen dokumentum információi a Jotun legjobb tudásán alapszanak, laboratóriumi tesztek és gyakorlati tapasztalatok alapján. A Jotun termékek félkész terméknek minősülnek, és mint ilyenek, gyakran a Jotun által nem ellenőrzött körülmények között kerülnek felhasználásra. Kiseb módosítások előfordulhatnak, annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a helyi előírásoknak. A Jotun fentartja a jogot, hogy a megadott adatokat módosítsa előzetes értesítés nélkül.

A felhasználóknak minden esetben konzultálniuk kell a Jotunnal az anyag konkrét felhasználásáról a saját igényeiknek megfelelően.

Ha bármilyen ellentmondás fedezhető fel a dokumentum különböző nyelvű kiadásai között, akkor az angol nyelvű (Egyesült Királyság) változata mérvadó.