

Jotapipe DL 3002

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный продукт является порошковым эпоксидным покрытием для нанесения в качестве верхнего слоя, для защиты антикоррозионного порошкового эпоксидного покрытия Jotun от механических повреждений при обращении с трубами, при засыпке трубопровода, в ходе наклонно-направленного бурения и других операций.

СВОЙСТВА ПОРОШКА

| Свойство | Стандарт | Результат |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время отверждения | CSA-Z245.20-10 (12.1) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S | < 30 секунд < 60 секунд |
| Время гелеобразования | CSA-Z245.20-10 (12.2) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S | 12-18 секунд 18-24 секунд |
| Влагосодержание | CSA-Z245.20-10 (12.4B) | Менее 0.50% (при производстве) |
| Размер частиц | CSA-Z245.20-10 (12.5) | 2.0% максимум удержано на сите 150 микрон (100 меш) 0.2% максимум удержано на сите 250 микрон (60 меш) |
| Плотность | CSA-Z245.20-10 (12.6) | 1480 ± 50 g/l |

Хранение

При хранении при температуре не выше 25 C (77 F), срок хранения составляет 12 месяцев с даты производства.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение порошка

Этот продукт наносится сразу после предыдущего слоя.

| Условия нанесения | Типичная температура нанесения | Типовая толщина пленки |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Порошковое эпоксидное покрытие Jotun | 232-250 °C (450-480 °F) | 300-400 мкм (12-16 mils) |
| Jotapipe DL 3002 | 232-250 °C (450-480 °F) | 300-400 мкм (12-16 mils) |

Пожалуйста обратитесь к соответствующей Инструкции по Нанесению для получения рекомендаций по заводскому нанесению этого продукта.

СВОЙСТВА

Пожалуйста обратитесь к Техническому описанию для двухслойного эпоксидного эпоксидного покрытия Jotun для информации о типичных свойствах системы.

Система ремонта

Jotarpipe RC 490

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).