

## Jotapipe DL 3002

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest produs este unul de tip FBE proiectat pentru a fi folosit ca strat final pentru protecția straturilor Jotun FBE împotriva deteriorării din timpul manevrării, rambleierii, gauririi direcționale și operării generale.

### PROPRIETĂȚILE VOPSELEI PULBERE

Proprietate	Standard	Rezultat
<b>Timp de polimerizare</b>	CSA-Z245.20-10 (12.1) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S	< 30 secunde < 60 secunde
<b>timp de gelifiere</b>	CSA-Z245.20-10 (12.2) Jotapipe DL 3002 15S Jotapipe DL 3002 21S	12-18 seconds 18-24 seconds
<b>continut de apa in material</b>	CSA-Z245.20-10 (12.4B)	Sub 0.50% ( la momentul fabricării)
<b>marimea particulei</b>	CSA-Z245.20-10 (12.5)	2.0% maxim ramas pe sita de 150 μm (100 μm) 0.2% maxim ramas pe sita de 250 μm (60 μm)
<b>Densitate</b>	CSA-Z245.20-10 (12.6)	1480 ± 50 g/l

### Depozitare

Cand se stocheaza la maximum 25 C(77 F), termenul de valabilitate de 12 luni este calculata de la data fabricarii.

## APLICARE

### Aplicarea vopselei pulbere

Acest produs este aplicat imediat după acoperirea primară

Condiții de aplicare.	Temperatura uzuala de aplicare	grosimea uzuala a stratului de vopsea
<b>Acoperire Jotun FBE</b>	232-250 °C (450-480 °F)	300-400 μm (12-16 mils)
<b>Jotapipe DL 3002</b>	232-250 °C (450-480 °F)	300-400 μm (12-16 mils)

Va rugam consultati ghidul de aplicare pentru indicatiile la aplicarea in fabrica pentru acest produs.

## PERFORMANTA

Va rugam, consultati fisa tehnica a produsului pentru Jotun Dual-layer ARO pentru proprietatile tipice ale sistemului.

### sistemul de retus

Jotapipe RC 490

### Termeni si condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decat calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna Jotun pentru îndrumări cu privire la utilizarea adecvata a acestui produs pentru nevoile lor și pentru metodele specifice de aplicare.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Marea Britanie) va prevala.