

## Woodshield Stain Exterior Gloss

### وصف المنتج

#### النوع

هذا المنتج يعتمد على راتينج الكيد زيتي طويل فائق الجودة، يمنح تشطيبًا للأخشاب عالي الجودة.

#### الصفات والمزايا

صبغة دائمة تحقق لمعانًا رائعًا واحتفاظًا بالغا بالألوان، ومقاومة متميزة للطقس. راحته منخفضة ومقاوم للماء. خالٍ من المعادن الثقيلة الضارة مثل الزنبق والرصاص والكاديوم والزرنيخ والكروم وغير ذلك.

#### الاستخدام الموصى به

مثالي لجميع أنواع الأسطح الخارجية غير المعالجة من الخشب الصلب والخشب المرن والخشب الرقائقي وألواح الخشب المضغوطة وغير ذلك. يمكن أيضًا استخدامه كطبقة طلاء خارجية في الأنظمة المضادة للفطريات مع طلاء "Preserver Wood Jotun" (طلاء الحفاظ على الخشب من جوتن) لدهان طبقة التأسيس.

#### السطح

الخشب

### بيانات المنتج

حجم التعبئة	L 4 و L 1 مصر و ليبيا : L 3 و L 1
الألوان	على حسب بطاقة اللون ويتوفر من خلال نظام تلوين جوتن "Multicolor Jotun".
اللمعان	- EN ISO 2813 (60°)
المواد الصلبة حسب الحجم	39 ± 2 % الحجم
الوزن النوعي	0.87
المواد العضوية الطيارة (VOC)	480 g/l
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات	ISO 11890 EU هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار، دقة المعدات وظروف الاختبار.

### بيانات التطبيق

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش استخدم لرش التقليدي.

الفرشاة : موصى بها

#### سُمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	25 - 35 $\mu\text{m}$
سمك الطبقة الرطبة	70 - 95 $\mu\text{m}$

سوف تختلف سُمك الطبقة وتُحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري	15.6 - 11.1 $\text{m}^2/\text{l}$
-------------------	-----------------------------------

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلوبة، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

**مُخَفَّف**

جوتن تندر رقم 2

**التخفيف**

الحد الأقصى 10%

**الظروف أثناء الاستعمال**

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلبًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4% (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

**زمن الجفاف**

ترتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسُمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقًا لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

الرطوبة النسبية 50%	درجة حرارة السطح		
	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	8 h	4 h	2 h
شديد الجفاف	24 h	4 h	6 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	24 h	8 h	6 h

**توجيهات الاستخدام****إعداد السطح**

يجب أن يكون السطح جافًا ونظيفًا. يجب إزالة تلوث السطح بالصفرة في اتجاه حبوب الخشب باستخدام ورق الصفرة المناسب، ثم نفخ الغبار عنه.

**نظام الطلاء الموصى به****دهان للطبقة الخارجية**

Gloss Exterior Stain Woodshield 1 - 2 طبقة (طبقات)

**الملاحظات**

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معًا قبل الاستعمال.

يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.

يتوافر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

**التخزين**

ينبغي تخزين المنتج طبقًا للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيدًا عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحوايات مغلقة بإحكام.

## الشهادات

بلازما بالتقارن الحثي - مطياف انبعاث ذري (ICP-AES) : لم يتم العثور على مؤشرات تدل على الزرنيخ (As)، والكروم (Cr)، والكاديوم (Cd)، والزرنيق (Hg)، والرصاص (Pb) : .Ltd Pte PSB SÚD TÜV

## الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج. إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4. المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7. معلومات النقل، ارجع للقسم 14. المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.