

## Woodshield Stain Exterior Matt

### وصف المنتج

#### النوع

هذا المنتج يعتمد على راتنج الکید زیتی طویل فائق الجودة، يمنح تشطیباً للأخشاب عالي الجودة.

#### الصفات والمزايا

صبغة دائمة تحقق لمعاناً رائعاً واحفاظاً بالالوان، ومقاومة متميزة للطقس. راحتته منخفضة ومقاومة للماء. خال من المعادن الثقيلة الضارة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم والزرنيخ والكروم وغير ذلك.

#### الاستخدام الموصى به

مثالي لجميع أنواع الأسطح الخارجية غير المعالجة من الخشب الصلب والخشب المرن والخشب الرقائقى وألواح الخشب المصغورة وغير ذلك. يمكن أيضًا استخدامه كطبقة طلاء خارجية في الأنظمة المضادة للنمل الأبيض والقطريات مع طلاء "Preserver Wood Jotun" (طلاء الحفاظ على الخشب من جوتون) لدهان أساسيات.

#### السطح

الخشب

### بيانات المنتج

#### حجم التعبئة

L 1 و L 4  
مصر ولبيا : L 1 و L 3

#### الألوان

على حسب بطاقة اللون ويتوفّر من خلال نظام تلوين جوتون "Multicolor Jotun".

المواد الصلبة حسب الحجم

نظري

الوزن النوعي

نظري

المواد العضوية الطيارة (VOC)

ISO 11890 EU

المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار ، دقة المعدات وظروف الاختبار.

### بيانات التطبيق

#### الملاحظات

يطلب جيداً قبل الاستخدام care with Handle.

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم لرش التقليدي.

الفرشاة : موصى بها

#### سمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	25	-	35	$\mu\text{m}$
سمك الطبقة الرطبة	70	-	95	$\mu\text{m}$

سوف تختلف سمك الطلبة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظيري

15.6      11.1      m<sup>2</sup>/l

يعتمد معدل الفرد على سمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والع gio و درجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

## مُخْفِفٌ

جوتون تتر رقم 2

## التخفيف

الحد الأقصى 10%

## الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاومة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4 % (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

## زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

تم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	8 h	4 h	2 h
شديد الجفاف	24 h	4 h	6 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	24 h	8 h	6 h

## توجيهات الاستخدام

### إعداد السطح

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً. يجب إزالة تلوث السطح بالصنتفراة في اتجاه حبوب الخشب باستخدام ورق الصنتفراة المناسب، ثم نفخ الغبار عنه.

### نظام الطلاء الموصى به

### دهان للطبقة الخارجية

(طبقة 1 - 2 طبقة) Matt Exterior Stain Woodshield

### الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستشارة الفنية.

يتواافق هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

## الشهادات

بلازما بالتلارن الحثي - مطياف ابتعاث ذري (ICP-AES) : لم يتم العثور على مؤشرات تدل على الزرنيخ (As)، والكروم (Cr)، والكلاديوم (Cd)، والزنبق (Hg)، والرصاص (Pb).  
**Ltd Pte PSB SÜD TÜV**

## الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البنية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.

وتشمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة بخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.

إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.

المراولة والتخزين، ارجع للقسم 7.

معلومات النقل، ارجع للقسم 14.

المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## أخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وإصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.