

## Majestic Original Seda

### Naturaleza

Este producto es una pintura en emulsión de primera calidad destinada a superficies interiores. Basado en un copolímero de vinil-Veova en emulsión.

### Características y ventajas

Tiene un gran poder cubriente y blancura. Proporciona un elegante acabado mate lavable y duradero. Fácil aplicación. Ecológico, certificado Ecolabel. No salpica y alto rendimiento. Listo al uso. no diluir.

### Uso recomendado

Ideal para superficies interiores donde se precisa un acabado de alta calidad.

### Substrato

Yeso, hormigón, ladrillo, revocos, placas de yeso, etc.

## Ficha del producto

<b>Invasado</b>	1 L, 4 L y 10 L
<b>Colores</b>	Blanco y los colores disponibles en el sistema Jotun Multicolor.
<b>Sólidos</b>	41 ± 2 %
<b>COV para la Mezcla Lista para su Uso</b>	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l. El producto contiene máximo 9 g/l COV.
<b>COV</b>	15 g/l ISO 11890 EU

## Datos de aplicación

### El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Usar pistola airless o pistola convencional.

### Datos de aplicación para pistola airless

<b>Boquilla</b>	0.021" - 0.027"
<b>Ángulo de pulverización</b>	65°-80°
<b>Presión en boquilla</b>	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

## Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca 25 - 40  $\mu\text{m}$   
Espesor de Película Húmeda 60 - 100  $\mu\text{m}$   
El espesor de película variará y está calculado como promedio.

Rendimiento teórico 10,3 - 16,4  $\text{m}^2/\text{l}$

El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.

## Disolvente

Agua

## Dilución

no diluir.

## Limpieza de los utensilios de pintado

Agua

## Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

### Humedad relativa (HR) 50%

<b>Temperatura del sustrato</b>	10 °C	23 °C
<b>Secado superficial (al tacto)</b>	1 h	0.5 h
<b>Secado</b>	60 h	24 h
<b>Seco para repintar, mínimo</b>	10 h	6 h

## Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

### Sistema de pintado recomendado

#### Imprimación

Rehabilit Fondo Penetrante 1Capa(s)

#### Acabado

Majestic Original Seda 2Capa(s)

---

## Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.  
Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.  
Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

---

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.  
En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.  
Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.  
Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.  
Transporte, consultar la sección 14.  
Información reglamentaria, consultar la sección 15.

---

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).