

Woodshield Varnish Interior Matt

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج يعتمد على راتنج الکید بوریثین معّدّل فائق الجودة يمنح تنشيطاً للأخشاب عالي الجودة.

الصفات والمزايا

شفاف، سريع الجفاف ويعطي تنشيطاً منفرد ذو عمر طويل راينته منخفضة ومقاوم للماء. خلي من المعادن الثقيلة الضارة مثل الزئنيق والرصاص والكادميوم والزرنيخ والكروم وغير ذلك.

الاستخدام الموصى به

مثالي لجميع أنواع الأسطح الداخلية غير المعالجة من الخشب الصلب والخشب المرن والخشب الرقائقي وألواح الخشب المضغوطة وغير ذلك. يمكن أيضًا استخدامه كطبقة طلاء خارجية في الأنظمة المضادة للنمل الأبيض والقطريات مع طلاء "Preserver Wood Jotun" (طلاء الحفاظ على الخشب من جوتون) لدهان طبقة التأسيس.

السطح

الخشب

بيانات المنتج

حجم التعبئة

L 1 و L 4
مصر ولبيا : L 1 و L 3

شفاف

الألوان

المواد الصلبة حسب الحجم 35 ± 2 %

الوزن النوعي 0.9 نظري

المواد العضوية الطيارة (VOC) 494 g/l ISO 11890 EU

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم لرش التقليدي.

الفرشاة : موصى بها

تنظيف أدوات الطلاء

جوتون تنر رقم 2

سمك الطلاء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	25	-	35	μm
سمك الطبقة الرطبة	70	-	97	μm

سوف تختلف سمك الطبقة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري 14.4 - 10.3 m²/l

يعتمد معدل الفرد على سمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيبون ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس.

الصفحة: 3/1

كود المنتج: 16781

05.01.2023

تاريخ الإصدار:

ورقة البيانات الفنية هذه لها الأولوية على أوراق البيانات التي سبق إصدارها.

يُوصى بقراءة نشرة البيانات الفنية (TDS) بالتزامن مع نشرة بيانات السلامة (SDS) الخاصة بهذا المنتج.

معرفة أقرب مكتب محلي لجوتون منك؛ يُرجى زيارة موقعنا على الإنترنت على www.jotun.com.

مُخْفِفٌ

جوتون تتر رقم 2

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب. يجب ألا يتجاوز محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4 % (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	4 h	2 h	1 h
شديد الجفاف	8 h	2 h	3 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	8 h	4 h	3 h

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً. يجب إزالة تلوث السطح بالصنفرة في اتجاه حبوب الخشب باستخدام ورق الصنفرة المناسب، ثم نفخ الغبار عنه.

نظام الطلاء الموصى به

دهان للطبقة الخارجية

1 - 2 طبقة (طبقات) Matt Interior Varnish Woodshield

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإلنشانية للاستشارة الفنية.

يتوافق هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سعودي، عمان، مصر و ليبيا

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الشهادات

بلازما بالتقارن الحثي - مطياف ابتعاث ذري (ICP-AES) : لم يتم العثور على مؤشرات تدل على الزرنيخ (As)، والكروم (Cr)، والكلاديوم (Cd)، والزنبق (Hg)، والرصاص (Pb).
Ltd Pte PSB SÜD TÜV

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البنية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.
وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
المراولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

أخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وإصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.