

JOTUN Häftgrund Universal

JOTUN Heftgrunning Universal

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, mycket luktsvag, vit, akrylgrunding för inomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera och torkar snabbt. Lätt att slipa. Produkten har god vidhäftning och fyller bra. Säkrar ett bra underlag för slutstrykningen.

Användningsområde

För underlag inomhus där det är svårt att få god vidhäftning, som t. ex. tidigare målat trä och andra blanka, målade ytor. Utgör ett bra underlag för spackel. Produkten skall inte användas på väggspackel/skarvspackel eller andra sugande ytor.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar



Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Brytning	Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit. Kan brytas över Jotun Multicolor till ljusa kulörer enligt A-bas recept.
Glans	4 matt
Generisk typ	Akryl.
Volymtorrhalt	36 ± 2 volym% ca.
Litervikt	1.44
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 15 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten är färdig att använda. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Påföres jämnt och fylligt. Arbeta snabbt och strukturerat. Undvik att gå tillbaka i halvtorr färg.

Karmar, lister och andra mindre detaljer målas enklast med pensel.

Vid målning på större ytor som t ex. spegeldörrar kan produkten med fördel appliceras med roller. Önskas en jämnare yta kan man eventuellt eftersläta med en fördrivare.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.20–0.36 mm (0.008–0.014")

Sprutvinkel 50–80°

Färgtryck 15 MPa (150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 – 10	100 – 125	36 – 45

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god luftväxling i samband med målningssarbetet.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Tvätta med JOTUN Special målarvätt (1:20). Alla ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.
Grundning:	1 x JOTUN Häftgrund Universal . Underlag där det finns risk för genomblödningar från kvist, nikotin, gulnad panel osv. grundas med 2 strykningar JOTUN Kvist- och spärrgrundning .
Slutstrykning:	Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)
- Svanenmärket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: Innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC) for primers water based (max. 30 g/L) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serie).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.