

JOTUN Heftgrunning Universal

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, meget luktsvak hvit akrylgrunning for innendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

Lett å stryke, tørker meget raskt. Lett å slippe.
Produktet hefter og fyller godt. Gir et godt underlag for overmaling.

Bruksområde

Til innendørs underlag hvor heft kan være vanskelig, som f.eks. tidligere malt treverk og andre blanke, malte flater. Gir et godt underlag for sparkel. Produktet skal ikke brukes på veggsparkel/skjøtesparkel eller andre sugende underlag.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Øvermålningsbar

Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)
Brekking	Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit. Kan brekkes i A-baseresepser over Jotun Multicolor til tilnærmede lyse farger.
Glansgrad	4 matt
Generisk type	Akryl.
Volumbasert tørrstoffinnhold	36 ± 2 volum% ca.
Litervekt	1.44
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 15 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.
Påføres fyldig og jevnt. Arbeid raskt og unngå å komme tilbake i halvtørr maling.
Kårmer, listverk og andre mindre detaljer behandles best med pensel.
Større flater som speiler i dører etc. kan med fordel ruller og eventuelt fordrives med pensel hvis en ønsker et sletttere utseende enn en rull vanligvis gir.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.20–0.36 mm (0.008–0.014")
Viftevinkel	50–80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteustyr og underlag.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 – 10	100 – 125	36 – 45

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t

Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling (1:20). Alle underlag nedmattes og avstøves.
Grunning:	1 x JOTUN Heftgrunning Universal . Flater med fare for gjennomslag fra kvist, gulnet panel, nikotin osv. grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning .
Toppstrøk:	Overmales med Jotuns anbefalte interiørprodukter.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet tilfredsstillende følgende krav:

- Emisjonskravene for M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Egenskapskriteriene i BASTA (2018:A2)
- Klasse B etter Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)
- Svanemerket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC innhold for primers water based (max. 30 g/L) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45234541, 45234681, 45234912

NOBB modul nummer

41830858

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.