

JOTUN Kvist- och spärrgrundning

JOTUN Kvist- og sperregrunning

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen spärrande grundning baserad på modifierad epoxyharts. För inomhusbruk.
Vattenburen, matt, vit, spärrande grundning för inomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

Produkten reducerar risken för genomslag från kvistar, gulnad panel, sot, nikotin, tusch och andra vatten- och oljelösliga färgämnen.

Kvistgenomslag är dock ett naturligt fenomen som kan uppkomma efter tid trots behandling.

Användningsområde

Alla ytordär det finns ett behov av att spärra ämnen som orsakar missfärgningar på nya och gamla ytor. Har god vidhäftning till svåra underlag så som kakel, plast och metall i torra rum.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar



Kun vann til rengjøring



Rengør med vatten/
Rengør med vand

Produktdata

Emballagestorlek	0,68 L, 2,7 L, 9 L och 100 L
Brytning	Produkten skall inte brytas eller blandas med andra produkter.
Kulör	Vit
Glans	Matt
Volymtorrhalt	37 ± 2 volym%
Litervikt	1.25
pH värde	4.7 till 5.8
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.30 mm - 0.43 mm (0.012 - 0.017)

Sprutvinkel 50–80°

Färgtryck 15 MPa (150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

OBS! Sprutor skall rengöras noga innan och efter användning. Vid applicering med spruta bör värmepaketet vara avstängt. Sprutan skall rengöras med stora mängder vatten innan användning (20-80 liter rent vatten). Byt filter innan användning av JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Tvätta sprutan noga efter användning; tvätta tills det kommer rent, klart vatten ur munstycket. Avsluta med att cirkulera 40 liter vatten 5-10 minuter. Spruta och övrig utrustning skall rengöras varje dag, direkt efter avslutat arbete. Ny spruta skall rengöras noga innan användning. Använd rödsprit som cirkuleras 3-5 minuter och avsluta med rent vatten. Penslar, rollers och annan utrustning tvättas snarast möjligt i rent vatten.

Rengöring av verktyg

Enbart vatten till rengöring.

Förtunning

Skall inte förtunnas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad	8 - 10	100 - 125	37 - 46

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +15 °C. Sörj för god luftväxling i samband med och efter avslutat målningensarbete.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t

Övermålningsbar efter 12 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.

Grundning

Lätt missfärgat underlag och gulnad panel: 1-2 x **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**.

Starkt missfärgat underlag och obehandlat trä: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

OBS! Grundningen skall torka min. 12 timmar innan nästa strykning.

Genomslag från underlaget kan missfärga den våta färgfilmen, men denna fixeras i färgfilmen efter att den fått torka ordentligt och risken för fortsatt genomblodning är liten.

Slutstrykning

Måla över med lämplig produkt ur Jotuns interiörsortiment.

Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Utvärdering enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass C+ enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)
- Hea 02: Innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC) for Primers waterbased (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serie).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.