

DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat

DEMIDEKK Ultimate helmatt

Produktbeskrivelse

Type

DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet er af høj kvalitet, vandfortyndbar og baseret på AMA teknologi (alkydliemodificeret akryl).

Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet samt et højt pigmentindhold, der beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning, giver en meget god farvestabilitet og vejrbestandighed, og produktet har derfor lange vedligeholdelsesintervaller. Produktet giver træværket et helt mat, elegant udseende. Indeholder filmkonserverende midler mod overfladeskimmel i malingsfilmen.

Produktet er nemt at påføre og har en fyldig konsistens. Tørre hurtigt.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**. Anbefales udendørs på nyt grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B og C.
Toning	Baser kan kun anvendes, når de er tonet. Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Glansgrad	Helmat 3
Generisk type	Baseret på AMA (alkydliemodificeret akryl) teknologi.
Tørstofindhold efter volumen	40 ± 2 volumen% (A-base / C-base)
Litervægt	1.28 - 1.15 (A-base / C-base)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 75 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet.

Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling kan misfarve nyt topstrøg. Lav prøveopstrøg.

Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Dug kan give matte skjolder. Linolie kan i forbindelse med senere overmaling forårsage blæredannelse. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer.

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer. Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.46 mm (0.018")

DEMIDEKK Ultimate helmatt

Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	5 – 9	111 – 200	44 – 80
Anbefalet, høvlet træværk:	10 – 14	71 – 100	29 – 40

Fortynder

Må ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	30 minutter
Kan overmales efter	6 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Nyt træværk, der har stået uden behandling i 4-6 uger, rengøres med JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens og afrenses med stålkardæsk. Bart, friskt træværk påføres 1 x VISIR Oljegrunding pigmentert . VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Nyt, høvlet træværk: 3 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat . Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat .

DEMIDEKK Ultimate helmatt

Tidligere behandlet træværk:	Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Læs brugervejledning. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matteres mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunning . VISIR Oljegrunning klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: 2 strøg DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat .
Underlag, der har været malet med kalkmaling:	Underlag, der har været malet med kalkmaling, skal behandles på samme måde som andre tidligere malebehandlede underlag. Husk at forbehandlingen skal udføres ekstra omhyggeligt. Kalkmalinger er løst bundne malinger med en lille mængde bindemiddel. Dette bevirker, at den hurtigt vil kridte, dvs. underlaget bliver støvet og vil smite af, når man rører det. For at få et godt underlag skal så meget som muligt af den gamle kalkmaling vaskes af og børstes/afskræbes. Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med VISIR Oljegrunning . Der er stor risiko for at tilbageværende pigmentrester efter omhyggelig rengøring kan trænge igennem malingsfilmen. Derfor anbefales det i første omgang at vælge en farve, der ligger tæt på udgangsfarven. Hvis man ønsker at foretage et markant farveskift (lysere), bør man forsegle underlaget med 1 strøg DEMIDEKK Maling . Underlaget kan så slutbehandles med DEMIDEKK Ultimate Dækkende Helmat i ønsket farve.

Yderligere oplysninger

Produktet bør omrystes inden udlevering fra butik.

Vedligeholdelse

Årlig nedvaskning med **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** eller lignende anbefales.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillt kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Produktregistreringsnummer: 2480213

Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Tel.: +47 33 45 70 00

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.