

# TRESTJERNER Betonmaling

## TRESTJERNER Betongmaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

**TRESTJERNER Betonmaling** er en halvblank, vandfortyndbar akrylmaling til betongulve/betonunderlag.

#### Egenskaber og fordele

Betongmalingen er lugtsvag og nem at påføre. **TRESTJERNER Betonmaling** har kort tørretid, gulner ikke og danner en slidstærk, hård og rengøringsvenlig overflade, som har god vedhæftning på underlaget. Produktet kan tones i mange farver.

#### Anvendelsesområde

**TRESTJERNER Betonmaling** anvendes indendørs på ubehandlede og tidligere behandlede betongulve med normal slitage. Kan også anvendes på betonvægge. Produktet må ikke anvendes direkte på nystøbt beton, før dette er udhærdet, og må heller ikke anvendes på fugtige underlag.

**TRESTJERNER Sigural Epoxy Gulvmaling** anvendes på gulve, som udsættes for belastning, som fx lager- og industrigulve, værksteds- og garagegulve med trafik, parkeringshuse etc.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	2,7 l og 9 l
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Glansgrad</b>	Halvblank (40)
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	37 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.2
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 90 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, filtrulle/microfiberrulle eller sprøjte.  
Anvend anbefalet værktøj til vandfortyndbare malinger.  
Påføres ensartet og fyldigt i 2-3 strøg afhængig af underlag og farve. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg, ubehandlede underlag påføres 3 strøg.

#### Rengøring af maleværktøj

Rengøring med lidt sæbe og vand.

## Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	37 - 46

## Fortynder

Vand.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C når du bruger produktet.

## Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretid og overmalingsinterval.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	Ca. 1 time
Kan overmales efter	Ca. 4 timer
Klar til brug / forsigtig brug	24 timer

Fuld slidstyrke: efter minimum 72 timer.

Undgå belastning med vand de første 2-3 uger efter påføring. Malingen har brug for 2-3 uger for at opnå stærkest mulig film.

## Brugsanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt og affedt, uden olier og andre forureninger.

Smudsige underlag rengøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens** og skylles godt med vand.

Skader i betonen udbedres. Løs puds, sand eller rester fra cementslam og membranbærdere i overfladen skal fjernes mekanisk eller afvaskes med syre. Stålglatbeton slibes maskinelt eller afvaskes med syre.

Underlag	Behandling
Nystøbt beton:	Nystøbte betongulve skal tørre i minimum 1 uge pr. cm betontykkelse, inden <b>TRESTJERNER Betonmaling</b> påføres, (fx 4 cm betontykkelse = 4 ugers tørretid). Ubehandlede underlag påføres 3 strøg <b>TRESTJERNER Betonmaling</b> .
Sugende eller porøse underlag:	Sugende eller porøse underlag skal behandles med <b>TRESTJERNER Betonolie</b> inden malebehandling. Ubehandlede underlag påføres 3 strøg <b>TRESTJERNER Betonmaling</b> .
Tidligere malede underlag:	På tidligere malede underlag fjernes løstsiddende maling og rengøres med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> eller <b>TRESTJERNER Gulvrens</b> . Blanke underlag slibes mat. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg <b>TRESTJERNER Betonmaling</b> .

## Vedligeholdelse

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Miljømærkning



Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

## Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse D iht. Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC indhold for One-pack performance coating (140 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
Fax: +45 76 30 32 41  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.