

# TRESTJERNER Golvfärg för Betong

## TRESTJERNER Betongmaling

### Produktbeskrivning

#### Typ

**TRESTJERNER Golvfärg för Betong** är en halvblank, vattenburen akrylfärg för betonggolv.

#### Egenskaper och fördelar

Golvfärgen är luktsvag och lätt att applicera. **TRESTJERNER Golvfärg för Betong** torkar snabbt, gulnar inte och bildar en slitstark, hård och tvättbar yta som har god vidhäftning till underlaget. Produkten kan blandas i många kulörer.

#### Användningsområde

**TRESTJERNER Golvfärg för Betong** används inomhus på obehandlade och tidigare behandlade betonggolv med normalt slitage. Kan även användas på betongväggar. Produkten skall inte användas direkt på nygjuten betong förrän den är härdad, eller på fuktiga ytor.

På belastade golvytor som lager- och industrigolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	2,7 L och 9 L
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas före användning.
<b>Glans</b>	Halvblank (40)
<b>Volymtorrhalt</b>	37 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.2
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 90 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga innan användning. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, filtrulle/mikrofibrulle eller spruta.  
Använd rekommenderat verktyg för vattenburna färger.  
Appliceras jämnt och fylligt i 2-3 strykningar beroende av underlag och kulör. Tidigare målade betonggolv påföres två strykningar, obehandlade ytor påföres tre strykningar.

#### Rengöring av verktyg

Rengöring med såpa och vatten.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	37 - 46

## Förtunning

Vatten.

## Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C när du använder produkten.

## Torktider

Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torktiden och övermålningsintervall.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	Ca. 1 timme
Övermålningsbar efter	Ca. 4 timmar
Bruktorr / försiktig användning	24 timmar

Full slitstyrka: efter minimum 72 timmar.

Utsätt inte ytan för vatten de första 2-3 veckorna efter applicering. Färgen behöver 2-3 veckor för att uppnå optimala ytegenskaper.

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt, fast, och fritt från fett, olja och andra föroreningar.

Smutsiga ytor rengöres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 och sköljes noga med rent vatten.

Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. Lös puts, sand eller rester av betonghud och membranhärdare på ytan skall avlägsnas mekaniskt eller genom syratvättning. Stålglättad betong skall maskinslipas eller syratvättas.

Underlag	Behandling
Nygjuten betong:	Nygjuten betong bör härda i min. 2 månader före applicering av <b>TRESTJERNER Golvfärg för Betong</b> . Obehandlade ytor påföres 3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg för Betong</b> .
Sugande eller porösa underlag:	Sugande eller porösa underlag skall grundas med <b>TRESTJERNER Betongolja före målning</b> . Obehandlade ytor påföres 3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg för Betong</b> .
Tidigare målade ytor:	På tidigare målade ytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10 eller <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b> . Blanka ytor mattas ned. Tidigare målade betonggolv påföres 2 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg för Betong</b> .

## Underhåll

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

**BREEAM® NOR** Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass D enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC innehåll för One-pack performance coating (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox AS.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.