

## QUICK Bengalack Direkte på Rust

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK BENGALACK Direkte på Rust** er en alkydbaseret metalmaling, hvor specielle råmaterialer tilsættes for at modvirke og forhindre rustdannelse.

#### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Direkte på Rust** er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier. Kan tones i mange farver.

#### Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler, hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

### Produktdata

<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	0,25 l: Hvid blank, Rød blank, Sort blank, Sort silkemæt, 0,75 l: Hvid blank, Sort blank, Sort silkemæt
<b>Glansgrad</b>	Færdigtonede farver: Blank: 90–100. Silkemæt: 25–35. Baser : Blank
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	40 ± 2 volumen% Hvid
<b>Litervægt</b>	1.18 Hvid
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: 35°C (95°F)
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

### Påføringsinformation

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt fra bunden og opfter.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle.  
Omrøres godt både før og under arbejdet. Påføres fyldigt og ensartet i to strøg. Anvendes produktet i områder med stor belastning og i saltholdige miljøer, anbefales tre eller flere strøg for optimal beskyttelse.

#### Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

#### Fortynder

Mineralsk terpentin

### Filmtykkelse og spreedevne (forbrug pr. strøg)

Anbefalet forbrug (spreedevne): 8 m<sup>2</sup>/liter pr. strøg  
Filmtykkelse (µm): 40–50 (tør)

### Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

### Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 time(r)
Klar til brug	Min. 8 time(r)
Gennemhærdet	3–4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være fast og tørt og affedt, uden olier, salte og andre forureninger. Løstsiddende maling og rust afrenses med stålkardæsk Blanke underlag slibes mat. Rengør med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rigeligt vand. Lad tørre inden videre behandling. Underlaget skal være helt tørt inden **QUICK Bengalack Direkte på Rust** påføres.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101600

Sikkerhedsregler  
**2-1**  
1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.