

Plastica Tigre N

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es una pintura en emulsión de primera calidad destinada a superficies interiores. Basado en copolímeros vinil estirénicos en emulsión.

Características y ventajas

Tiene muy buena cubrición, excepcional lavabilidad y nivelación, de manera que forma un acabado de gran calidad. Fácil aplicación con buena nivelación, poder cubriente y blancura.

Uso recomendado

Ideal para superficies interiores donde se precisa un acabado de alta calidad.

Ficha del producto

Invasado	5kg, 15kg y 25 kg	
Colores	Blanco	
Sólidos	47 ± 2 %	Teórico
Peso específico	1,75	Teórico
COV para la Mezcla Lista para su Uso	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l. Contenido máx. en COV: 19 g/l COV.	

Datos de aplicación

Observaciones

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de usar.

El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Usar pistola airless o pistola convencional.

Datos de aplicación para pistola convencional

Boquilla	0.018-0.021"
Ángulo de pulverización	65°- 80°
Presión en boquilla	150 Kg/cm ² (2100 psi)

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debe ser como mínimo de 10°C y debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío, habiendo medido la temperatura y humedad relativa en las proximidades del soporte. Normalmente se necesita buena ventilación en las áreas confinadas para asegurar un correcto secado. El contenido en humedad del soporte no debería superar el 4% (en peso). El recubrimiento no debería quedar expuesto a aceites, agentes químicos o esfuerzos mecánicos antes de alcanzar el secado completo.

Espesor de película seca recomendado por capa

Seco	Mínimo	25 µm
Seco	Máximo	45 µm
Seco	Recomendado	35 µm
Húmedo	Mínimo	55 µm
Húmedo	Máximo	95 µm
Húmedo	Recomendado	75 µm

Los espesores de película variarán y están calculados como promedio.

Rendimiento por capa

Teórico	Mínimo	19 m ² /l
Teórico	Máximo	10 m ² /l
Teórico	Recomendado	13,4 m ² /l

El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.

Disolvente

Agua

Dilución

Máximo 10%

Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato 23 °C

Secado superficial (al tacto) 1 h

Secado 60 h

Seco para repintar, mínimo 10 h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

Sistema de pintado recomendado

Imprimación

Rehabilit Fondo Penetrante :1Capa(s)

Diluir 1:4

Acabado

Plastica Tigre N : 1Capa(s) (Diluir previamente a su aplicación.)
Plastica Tigre N : 1 Capa(s)

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.
Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.
Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.
En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.
Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.
Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.
Transporte, consultar la sección 14.
Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).