

# JOTUN Lim Sprøjte DK

## Produktbeskrivelse

### Type

Vandfortyndbar lim beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum.

### Egenskaber og fordele

Limens konsistens er tilpasset, således at påføring med airless sprøjteanlæg fungerer optimalt. Limen er svagt pigmenteret, således at det er lettere at kontrollere ensartet påføring og lagtykkelse.

### Underlag

Limen kan anvendes på såvel sugende som ikke sugende underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	15 liter
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Generisk type</b>	Modificeret stivelse forstærket med EVA-copolymer dispersion. Cremet og tixotropisk konsistens.
<b>Tørstof</b>	12 ± 2 volumen%

## Påføringsinformation

### Bemærk

Omrøres godt før brug.

### Påføringsmetoder

Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,019-0,023"
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	40-50°

### Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være 15-30°C. Bedst ved stuetemperatur.

### Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet</b>	3 - 5	m <sup>2</sup> /l
------------------	-------	-------------------

### Fortynder

Klar til brug. Kan evt. fortyndes med vand efter behov.

### Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand.

## Tørretider

Afhængig af rumtemperatur og fugtighed. Sørg for god udluftning under optørring. Når limen er helt tør, kan vævet/filtten overmales.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Overmalingsinterval, min.	Ca. 24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte/blanke malede underlag rengøres med JOTUN HUSVASK, slibes matte og afstøves.

### Grunding

Tætte/blanke malede underlag grundes evt. med JOTUN Hæftegrunder Universal. På smittende eller stærkt sugende underlag fx spartelmasse, nye mineralske underlag o.lign. grundes med JOTUN Microgrunder DK / JOTUN Microgrunder Extra DK.

### Opsætning

Limen omrøres og påføres væggen i et ensartet lag med airless sprøjteanlæg, bedst ved stuetemperatur. Vægbeklædningen filt/væv monteres i den våde lim. Når limen er helt tør, kan vægbeklædningen overmales med egnet Jotun grunder eller maling. Egnet sprøjteanlæg er fx Wagner SF23, eller SF 27, Graco ST MAX 595, Titan 650E, 750E eller 850E.

Der eftersluses om nødvendigt. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres, mens limen er våd. Undgå at der kommer lim på forsiden af vævet/filtten. Limpletter på forsiden fjernes straks med en fugtig klud/svamp. Der henvises i øvrigt til væv-/filttproducentens anvisninger.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar ca. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.