

## JOTAPLAST Loft

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar, mat maling uden opløsningsmidler til lofter indendørs i tørre rum.

#### Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på lofter af puds, beton, sandspartel, bygningsplader m.m. i tørre rum.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Toning</b>	Må ikke tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Hvid.
<b>Glansgrad</b>	02 mat
<b>Generisk type</b>	PVA copolymer dispersionsmaling.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	35 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.36
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65-80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	7 - 10	100 - 143	35 - 50

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	24 time(r)

## Brugsanvisning

<b>Forarbejde:</b>	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med <b>JOTUN Specialvask Før Maling</b> . Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.
<b>Forbehandling:</b>	Bart jern og sømhoveder grundes med <b>QUICK Bengalack Metalgrunder</b> .
<b>Grundning:</b>	Kridtende, smittende og porøse underlag: Bør afbørstes og herefter grundes med <b>JOTUN Hæftegrunder Universal</b> . Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med <b>JOTUN Knast- og Spærregrunder</b> .
<b>Topstrøg:</b>	2 strøg <b>JOTAPLAST Loft</b> .

## Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Produktet må ikke rengøres. Rengøring vil give skjolder.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.