

## JOTUN Spackel sprutspackel

### Typ

Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt finfördelad dolomitmarmor.

### Egenskaper och fördelar

Har mycket god vidhäftning även till stålglättad betong.

### Användningsområde

Används inomhus i torra rum för lagning av hål och ojämnheter, samt bredspackling på ytor av puts, lättbetong och betong. Stora hål och ojämnheter kan med fördel fyllas med JOTUN Spackel grova underlag, som har god fyllnadsförmåga.

JOTUN Spackel sprutspackel är färdig att användas och används inomhus för sprutning på lättbetong, puts och liknande för att erhålla en slät yta.

### Underlag

Putts, lättbetong och betong.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	15 L säck
<b>Kulör</b>	Vit
<b>Generisk typ</b>	Baserad på cellulosaderivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
<b>Torrhalt</b>	43 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,65
<b>Partikelstorlek</b>	0 -0,25 mm
<b>Fyllnadsegenskaper</b>	0-2, 5 mm mm
<b>pH värde</b>	9 (at 10% koncentration)

## Appliceringstekniska data

### Appliceringsmetoder

Specialspruta eller spackelspade.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	5-8 mm
<b>Färgtryck</b>	25 kg/cm <sup>2</sup>

### Rengöring av verktyg

Vatten

## Förbrukning per strykning

- 1,5 m<sup>2</sup>/l

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

### Våt (beräknad)

Rekommenderad 667 µm

### Torr (beräknad)

Rekommenderad 287 µm

## Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

## Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

## Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

#### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 2 t.

Övermålningsbar efter 24 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

### Spackel, fogmassa

Appliceras med spruta och efterslätas med bredspackel. Applicering av flera lager kan vara nödvändigt. Slipning eller filtning mellan lagren och innan vidare behandling.

Önskas en stöpplad effekt i taket reduceras lufttrycket och munstycket förs i en roterande rörelse.

### Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

## Underhåll

Ej tillämpligt. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage.

## Avfallshantering


Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Godkännanden

### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.