

Aqualine VK Spray

Produktbeskrivning

Typ

Detta är en självpolerande bottenfärg. Är baserad på en unik bindemedelsteknologi.



Egenskaper och fördelar

Detta är en produkt med hög prestanda som ger ett utmärkt skydd mot beväxning. Levereras i sprayburk för att underlätta applicering.

Användningsområde

Används till drev, trimplan, propeller och andra lättmetalldelar under vattenlinjen. Används mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och fartyg över 200 kg med huvudsaklig förtöjningsplats på Svenska Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Endast för utomhusbruk.

Produktdata

Emballage (standard):

Volym
(liter)

Förpackningsstorlek
(liter)

Aqualine VK Spray

0.4

0.4

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Kulör	grå, svart	
Volymtorrhalt:	35 ± 2 volym%	
Densitet:	1.267 g/cm ³	kalkylerad
Flampunkt:	-7 °C	

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

Appliceringstekniska data

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Skiktjocklek och sträckförmåga per strykning

Rekommenderad specificerad omfattning

Våt skiktjocklek	43	–	85	µm
Torr skiktjocklek	15	–	30	µm
Teoretisk sträckförmåga	14.5	–	7.3	m ² /l

Fritidsbåtar:

Ny båt: 4 strykningar. Underhåll: 2 strykning (DFT 40µm) per år.

Förtunning/Lösningsmedel för rengöring

Utgivningsdatum: 18.04.2023

Produktkod: 18801

Produktfamiljekod: 0B7

Sida: 1/3

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Förtunning: Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

Tork- och härdningstid

Torktiden ökar med ökande filmtjocklek.

Ytan skall vara torr och fri från föroreningar innan applicering av efterföljande skikt.

Sjösättning ska ske inom 9 månader efter applicering.

Båten skall täckas noga eller förvaras inomhus om den inte sjösätts kort efter applicering.

Angiven information måste enbart beaktas som riktlinjer. Den verkliga torktiden och tid innan övermålning kan vara kortare eller längre, beroende på lufttemperaturen, filmtjocklek, ventilation, luftfuktighet, tidigare färgsystem, krav av för tidig hantering och hållfasthet.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 30min

Hanterbar / Torr för beträdande 3h

Övermålningsbar efter 20min

Genomhärdad / Torr/genomhärdad för sjösättning 3 h

Torr för beröring: Färgen har torkat färdigt då den inte längre får märken efter tryck av ett finger eller liknande.

Hanterbar / Torr för beträdande: Minimum tid innan produkten tål normal gångtrafik utan permanenta märken, avtryck eller andra fysiska skador.

Övermålningsbar efter / Torr för övermålning, minimum: Den kortast rekommenderade tiden innan nästa skikt kan appliceras.

Torr/härdad för undervattensbruk: Minimum tid innan färgen kan nedsänkas i havsvatten.

Bruksanvisning

Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

Förbehandling

Nya drev tvättas med JOTUN Förtunning No. 7.

Övriga metall delar skall slipas med P150-P180.

För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Täck intilliggande ytor som inte skall behandlas.

Grundning

Obehandlade ytor skall behandlas med rekommenderat grundningssystem: Vinyl Primer Spray. Yachting Barrier Primer eller AntiPest kan användas.

Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Slutstrykning

Skaka sprayburken i 2 minuter innan applicering.

Håll sprayburken ca 15-25 cm från ytan under applicering.

Applicera 3 lager.

Låt torka 30 minuter mellan varje lager.

För att rengöra munstycket, vänd burken upp och ned och spraya i 3 sekunder.

Ytterligare information

Undvik direkt solljus och temperaturer över 50°C.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Utgivningsdatum: 18.04.2023 Produktkod: 18801 Produktfamiljekod: 0B7 Sida: 2/3

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Aqualine VK Spray

24 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

Kulöravvikelse

Produkter som är avsedda som grundfärg eller antifouling kan ha kulörvariationer som varierar mellan olika batcher. Denna typ av produkter kan blekas eller krita då de exponeras för solljus eller väderlek.

Kulör och glansbeständighet på toppstrykningar kan variera beroende på kulör, exponeringsförhållande som temperatur, UV intensitet etc. samt appliceringsmetod. Kontakta ditt lokala Jotun-kontor för ytterligare information.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering. Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.