

Hardtop Smart Pack

Описание на продукта

Това е двукомпонентно химически втвърдяващо се, модифицирано акрилно покритие. Продуктът не съдържа изоцианати, нито генерира диизоцианати по време на нагряване/ заваряване или пожар. Гланцов финиш с добра устойчивост на цвета. Може да се използва без грунд. Съотношението на смесване е 1:1 с цел лесна употреба и намален остатъчен разход. Специално създаден за полагане с четка и валик.

Типична употреба

Идеален като финално покритие върху епоксиден грунд, високо ниво на гланца е задължително за агресивни атмосферни условия. Може да се полага директно върху метал при поправки в категории на корозивност до C3 (ISO 12944-2).

Одобрения и сертификати

Когато се използва като част от одобрена система, този материал отговаря на следната сертификация:
- Слабо разпръскване на пламъци според директива на ЕС за Морско оборудване. Одобрена в съответствие с части 5 и 2 от Анекс 1 на IMO 2010 FTP Code или части 5 и 2 от Анекс 1 на IMO FTPC когато е в съответствие с IMO 2010 FTP Code гл.8

За повече информация се консултирайте с представител на Jotun.

Допълнителни сертификати и одобрения, могат да се предоставят при необходимост.

Цветовете

В зависимост от цветните каталози и системата за оцветяване (MCI) на Йотун

Информация за продукта

Свойство	Тест/Стандарт	Описание
Обемно сухо вещество	ISO 3233	58 ± 2 %
Ниво на гланца (GU 60 °)	ISO 2813	гланц (70-85)
Точка на възпламеняване	ISO 3679 Method 1	28 °C
Плътност	калкулирано	1.3 кг/л

Регион	Наредба	Тест Стандарт	VOC Стойност
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Изчислено	383 г/л
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	Изчислено	383 г/л
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Изчислено	383 г/л
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Изчислено	383 г/л
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	380 г/л
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	355 г/л

Предоставената информация е за продукти произведени във фабрика, може да има малки вариации в цвета.

Описание на гланца: Спрямо тълкуването в Jotun Performance Coatings.

Дебелина на филма за слой

Типично препоръчителен спецификационен диапазон

Дебелина на сухия филм	60 - 150 μm
Дебелина на мокрия филм	100 - 200 μm
Теоретична покриваемост	9.7 - 3.8 m^2/l

При ярки цветове може да е нужна по-голяма дебелина на филма спрямо спецификацията за да се постигне покриваемост.

Подготовка на основата

Обобщена таблица за подготовката на основата

Основа	Подготовка на основата	
	Минимум	Препоръчително
Боядисана повърхност	Чисто, сухо и одобрено съвместимо покритие	Чисто, сухо и одобрено съвместимо покритие
Черен метал	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)

Полагане

Методи на полагане

Продуктът може да се полага с

- Пръскане: Може да се използва безвъздушно пръскане.
- четка: Използвайте кръгла четка. Трябва да се внимава за постигането на специфицираната дебелина.
- Бояджийски валик: Използването на дунапренен валик ще осигури най-добри резултати.

Пропорции за смесване (обемни)

Hardtop Smart Pack Comp A	1 част(и)
Hardtop Smart Pack Comp B	1 част(и)

Компонент А да се разбърква отделно до постигане на хомогенна смес. Плоска шпатула или плоска дървена пръчка могат да бъдат подходящи като инструменти за разбъркване. Смесете старателно общата смес (комп. А + комп. В), докато се получи хомогенна смес, включително остатъци по стените на контейнера.

Разредител / Почистващ разтворител

Разредител: Jotun Thinner No. 17

Време за съхнене и свързване

Температура на основата	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Повърхностно сух (сух на пипане)	6 h	4 h	2.5 h	2 h
Сух за вървене	25 h	20 h	10 h	5 h
Време за препокриване, минимум	25 h	20 h	10 h	5 h
Готов за употреба	28 d	14 d	12 d	3 d

За максимален период на препокриване, вижте Application Guide (AG) на този продукт.

Времето за изсъхване и пълно изсъхване се определят под контролирана температура и относителна влажност по 85% и при стандартизирана дебелина на сухия филм на продукта.

Повърхностно сух (сух на пипане): Минималното време, при което натискане с пръст не оставя отпечатък на покритието.

Сух за вървене: Минималното време преди покритието да може да поеме нормален пешеходен трафик без да се оставят отпечатаци и след по него.

Изсъхнал за препокриване, минимум: Най-краткото препоръчително време, преди полагане на следващ слой

Готов за употреба: Минималното време, след което покритието може да се постави в желаната атмосферна среда.

Време за съхнене и отворено време за работа

Температура на боята 23 °C

Отворено време за работа след смесване 4 h

Устойчивост на висока температура

	Температура	
	Продължителна	Пикова
Сух, атмосферни условия	120 °C	140 °C

Максимална продължителност на пиковата температура - 1 час.

Посочените температури се отнасят за запазване на защитните свойства на продукта. Естетическите свойства могат да пострадат при тези температури.

Съвместимост на продукта

В зависимост от реалното натоварване на системата от покрития, различни грундове и финални покрития могат да бъдат използвани в комбинация с този продукт. Някои примери са дадени по-долу. Свържете се с офис на Jotun за препоръка при специфични системи.

Предишен слой: Епокси мастик, Цинк епоксид, Епоксид, Транспортен грунд, Полиуретан, Еднокомпонентен акрил.

Опаковане (типично)

	Обем (литри)	Размер на опаковката (литри)
Hardtop Smart Pack Comp A	5	5
Hardtop Smart Pack Comp B	5	5

Посоченото количество е само за заводски оцветени продукти. Имайте предвид, че местните вариации в размера на опаковката и количеството вътре могат да се различават поради местните разпоредби.

Съхранение

Продуктът трябва да се съхранява в съответствие с националните разпоредби. Съхранявайте баките на сухо, тъмно, хладно, добре проветриво място и далеч от източници на топлина и запалване. Баките трябва да се държат плътно затворени. Работете внимателно.

Годност на продукта при 23 °C

Hardtop Smart Pack Comp A	48 месец(и)
Hardtop Smart Pack Comp B	48 месец(и)

На някои пазари търговската годност на продукта може да се занижава съгласно местните регулации. Информацията по-горе е за минималния срок на годност, а след него, качеството на продукта е обекта на повторна проверка.

Внимание!

Този продукт е само за професионална употреба. Полагачият го трябва да бъде обучен, да има опит, способности и оборудване, за да положи покритията правилно и съгласно спецификациите. Полагачият трябва да има и използва лични предпазни средства при работа с този продукт. Тези указания са дадени на базата на настоящите ни познания за продукта. Всяко предложено отклонение, с цел да се отговори на условията на обекта, трябва да се препрати преди започване на работа на отговорния представител на Jotun за одобрение.

Безопасност и здраве

Моля обърнете внимание на предпазните мярки върху контейнерите. Използвайте в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте от мъглата при пръскане. Избягвайте контакт с кожата. Разливане върху кожата трябва веднага да се почисти с разредител, вода и сапун. Очите трябва добре да се измият обилно с вода и да се потърси незабавна медицинска помощ.

Отклонения от цвета

В някои случаи продукти като грундове или антифаулинг може да имат малки разминавания в цвета при различните баки. Тези продукти, както и продуктите на епоксидна основа, които се използват като финални покрития може да побелеят когато са изложени на атмосферни условия и пряка слънчева светлина.

Устойчивостта на цвета и гланца при някои крайни/финални покрития може да варират в зависимост от самия цвят, излагане на атмосферни условия като температура, интензивност на УВ лъчение и т.н., както и спрямо качеството на полагане и генерическия тип на боята. Свържете се с местния офис на Йотун за допълнителна информация.

Отговорност

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на Jotun, които се основават на лабораторни изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без по-нататъшно уведомление.

Потребителите трябва винаги да се консултират с Jotun за конкретни насоки при употребата на този продукт, подходящ ли е за техните нужди и специфични практики за нанасяне.

Ако има някакво несъответствие между различните езикови въпроси, свързани с този документ, Английската версия ще се приеме.