

JOTUN Snabbspackel - Akryl

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel baserat på akryl.

Egenskaper och fördelar

Snabbtorkande, lätt att slipa och ger en slät yta.

Användningsområde

För spackling av dörrar, lister och övriga snickerier.

Produktdata

Emballagestorlek	0,4 L Tub och 3 L Emballage
Kulör	Vit
Generisk typ	Akrylemulsion
Torrhalt	59 ± 2 volym%
Litervikt	1,8
Fyllnadsegenskaper	0-1 mm mm
pH värde	9 (at 10% koncentration)

Appliceringstekniska data

Appliceringsmetoder

Stål- eller bakelitspackelspade.

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Dammtorr	30 min.
Torr för beröring	4 t.
Övermålningsbar efter	4 t.
Brukstorr	4 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Blanka ytor rengöres med JOTUN Special målartvätt, mattslipas och dammas av innan spackling.

Grundning

Nytt trä grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning innan spackling.

Spackel, fogmassa

För slipning av spackelmassan används sandpapper.

För att uppnå bästa möjliga resultat bör man spackla 2 gånger. Vid stora skador/hack måste man påföra flera lager spackel tills ytan är helt jämn då spacklet är torrt.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.