

JOTUN Spackel för snickerier - Akryl

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel baserat på akryl.

Egenskaper och fördelar

Snabbtorkande, lätt att slipa och ger en slät yta.

Användningsområde

För spackling av dörrar, lister och övriga snickerier.

Produktdata

Emballagestorlek	0,4 L Tub och 3 L Emballage
Kulör	Vit
Generisk typ	Akrylemulsion
Volymtorrhalt	59 ± 2 volym%
Litervikt	1.8
Fyllnadsegenskaper	0-1 mm mm

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Spackelspade.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 30 min.

Torr för beröring 4 t

Övermålningsbar efter 4 t

Brukstorr 4 t

Bruksanvisning

Förarbete

Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt**, mattslipas och dammas av innan spackling.

Grundning

Nytt trä grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning** innan spackling.

Spackel, fogmassa

Vid slipning av spacklet används slippapper.

För att uppnå bästa möjliga resultat bör man spackla 2 gånger. Vid stora skador/hack måste man påföra flera lager spackel tills ytan är helt jämn då spacklet är torrt.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester och tvättvätska med spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.