

## NonStop EC

### Produktbeskrivning

#### Typ

Detta är en självpolerande bottenfärg som är baserad på Jotuns egna, unika bindemedelsteknologi. Produkten uppfyller kraven för att användas på svensk ostkust.



#### Egenskaper och fördelar

Produkten ger mycket bra beväxningsskydd. Dess egenskaper säkrar att den aktiva ytan kontinuerligt förnyas och ger ett rent skrov hela säsongen.

#### Användningsområde

Används mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och fartyg över 200 kg med huvudsaklig förtöjningsplats på Svenska Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Produkten rekommenderas inte för aluminium skrov eller för användning i sötvatten.



### Produktdata

#### Emballage (standard):

Volym  
(liter)

Förpackningsstorlek  
(liter)

NonStop EC	2.5	3
NonStop EC	10	10

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

<b>Kulör</b>	Svart, Vit
<b>Volymtorrhalt:</b>	47 ± 2 volym%
<b>Flampunkt:</b>	28 °C
<b>VOC (Volym/Volym)::</b>	480 g/l US EPA method 24
<b>VOC-Riktvärde för utsläpp av lösningsmedel:</b>	317 g/kg SED (1999/13/EC)

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

## Appliceringstekniska data

### Möjliga appliceringsmetoder

Roller:	Rekommenderad. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.
Pensel:	Kan användas. Noggrannhet måste vidtas så att specificerad torr filmtjocklek uppnås.
Spruta:	Använd konventionell spruta eller högtrycksspruta.

### Riktlinjer vid konventionell sprutmålning

Munstyckets diameter:	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Färgtryck:	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Kontrollera att vatten och oljefilter finns tillgängliga. Avståndet från luftkompressorn till filter skall var minst 10 m. Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

### Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

### Skiktjocklek och sträckförmåga per strykning

#### Rekommenderad specificerad omfattning

Våt skiktjocklek	80	-	200	µm
Torr skiktjocklek	40	-	100	µm
Teoretisk sträckförmåga	12.5	-	5	m <sup>2</sup> /l

#### Fritidsbåtar:

Ny båt: 2 strykningar.

Underhåll: 1 strykning (40 µm torr skiktjocklek) per år.

### Förtunning/Lösningsmedel för rengöring

Förtunning: Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

### Tork- och härdningstid

Torktiden ökar med ökande filmtjocklek.

Ytan skall vara torr och fri från föroreningar innan applicering av efterföljande skikt.

Sjösättning ska ske inom 9 månader efter applicering. Båten skall täckas noga eller förvaras inomhus om den inte sjösätts kort efter applicering.

Angiven information måste enbart beaktas som riktlinjer. Den verkliga torktiden och tid innan övermålning kan vara kortare eller längre, beroende på lufttemperaturen, filmtjocklek, ventilation, luftfuktighet, tidigare färgsystem, krav av för tidig hantering och hållfasthet.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C

Torr för beröring	8 h	5 h	3 h	2 h
Hanterbar / Torr för beträdande	24 h	16 h	12 h	4 h
Övermålningsbar efter	16 h	12 h	8 h	4 h
Genomhärdat / Torr/genomhärdat för sjösättning	30 h	24 h	12 h	8 h

Torr för beröring: Färgen har torkat färdigt då den inte längre får märken efter tryck av ett finger eller liknande.

Hanterbar / Torr för beträdande: Minimum tid innan produkten tål normal gångtrafik utan permanenta märken, avtryck eller andra fysiska skador.

Övermålningsbar efter / Torr för övermålning, minimum: Den kortast rekommenderade tiden innan nästa skikt kan appliceras.

Torr/härdat för undervattensbruk: Minimum tid innan färgen kan nedsänkas i havsvatten.

## Bruksanvisning

### Förbehandling

Högtryckstvätt. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar. Om den gamla självpolerande bottenfärgen är intakt och i gott skick kan produkten appliceras direkt på den gamla bottenfärgen. (Några produkter kan vara svårt att övermåla direkt och bör ha en mellanstrykning med Vinyl Primer. Kontrollera med Jotun beträffande kompatibilitet). Om det nuvarande färgsystemet är skadat eller förstört, avlägsna lager för lager tills du kommer ned till intakt underlag genom skrapning och slipning innan denna produkt appliceras. Om det är okänt vilken typ av bottenfärg underlaget tidigare är målat med behöver underlaget skrapas och våtslipas tills man kommer ned till ett intakt underlag. Sedan måste man grunda med rekommenderad grundning.

### Grundning

Obehandlade ytor skall behandlas med rekommenderat grundningssystem: AntiPest, Yachting Barrier Primer eller Vinyl Primer. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

### Slutstrykning

Applicera två strykningar ovanpå en grundning eller biocidfri bottenfärg. Applicera en strykning för årligt underhåll. Produkterna måste omröras innan och under användning. Rör upp produkten tills all bottensats i botten av behållaren är väl blandad så att den känns, och ser ut att vara helt homogen.

### Ytterligare information

Viss kulöravvikelse mellan olika produktionsnummer kan förekomma. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer som skall användas på en och samma yta blandas samman innan användning.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

NonStop EC 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

### Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

---

## Kulöravvikelse

Produkter som är avsedda som grundfärg eller antifouling kan ha kulörvariationer som varierar mellan olika batcher. Denna typ av produkter kan blekas eller krita då de exponeras för solljus eller väderlek.

Kulör och glansbeständighet på toppstrykningar kan variera beroende på kulör, exponeringsförhållande som temperatur, UV intensitet etc. samt appliceringsmetod. Kontakta ditt lokala Jotun-kontor för ytterligare information.

---

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering. Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.