

JOTUN Grunning for tapet

Produktbeskrivelse

Type

Hvit interiørgrunning basert på akrylmodifisert PVA (kopolymer).



Egenskaper og fordeler

Produktet hindrer blæring og skjøtreising. Ulike tapeters struktur og sug vil påvirke påføring og forbruk. Enkelte tekstiltapeter egner seg ikke for overmaling da noen av trådene vil løsne og danne et lurvete utseende.

Bruksområde

Benyttes som grunning for vanntynnet maling på de fleste tekstil-/og papirtapeter samt ny glassfiberstrie og ny miljøtapet. Produktet anbefales kun til innendørs bruk.



Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Farger	Gråhvit
Volumbasert tørrstoffinnhold	53 ± 2 volum%
Litervekt	1.3
pH-verdi	8.5 til 9.5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om. Gjør prøveoppstrøk med **JOTUN Grunning for tapet** før arbeidet igangsettes.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres med rull, og fordeles jevnt.
Til utsparing benyttes pensel.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel	50-80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteustyr og underlag.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Forbruk

Forbruket er avhengig av type tapet som skal behandles.

Papirtapet: 10-15 m²/l

Tekstiltapet: 2-6 m²/l (avhengig av tekstiltapetype).

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Luft godt, under og etter påføring.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipex anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Ved høy luftfuktighet og/eller lav temperatur, eller stort forbruk av **JOTUN Grunning for tapet**, må tiden for overmaling forlenges. Dette for å unngå etterlukt.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Underlag som ikke er rene, rengjøres før grunningen påføres. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Tapet som har løsnet i skjøter, langs lister og i hjørner, må limes fast før behandling med **JOTUN Grunning for tapet**.

Kontroller at det ikke forekommer andre løse punkter. Hvis ja, utbedre disse ved å gjøre et snitt og lim fast.

Grunning

JOTUN Grunning for tapet skal påføres jevnt og ikke for tykt med rull.

Påføres jevnt slik at hele flaten blir behandlet. Utsparing gjøres med pensel, men rull bør benyttes så tett inntil lister o.l. som mulig for å unngå nyanser i det endelige resultatet. Påse lik metningsgrad mellom pensel og rull. Avbryt ikke påføringen midt på en flate, men mal ferdig hele felter for å unngå overlapping.

Etter at **JOTUN Grunning for tapet** er påført kan blæring likevel oppstå. Disse utbedres som ovenfor nevnt.

Toppstrøk

Alkydbasert maling bør ikke benyttes direkte på tekstiltapeter.

Anbefalt sluttbehandling: **LADY Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vegg 10, JOTUN Vegg og tak, JOTAPLAST Vegg, JOTAPROFF PVA/Akryl** eller **SENS Vegg panel list 10/30**.

Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

47150823, 47150812

NOBB modul nummer

28945152

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.