

# JOTUN Träolja

## JOTUN Treolje

### Produktbeskrivning

#### Typ

Specialolja för impregnerat trä (terrasser, utemöbler osv), för utomhusbruk.

**JOTUN Träolja** är mycket vattenfast.

#### Egenskaper och fördelar

Ger ett vackert oljat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel.

Motverkar gråning och uppsprickning av impregnerat trä och har god inträngning i underlaget.

#### Underlag

Rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuum-impregnerat trä på tex terrassgolv, skärmskydd, trädgårdsmöbler osv.



JOTUN PENSELRENS

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L (fyllningsgrad 2,7 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Klar bas
<b>Brytning</b>	Upp till 6% med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor. Klar bas kan brytas över <b>Jotun Multicolor</b> till Gyllen och Gröntönad. Kan också brytas enligt <b>TREBITT Oljelasyr</b> C-bas recept, vid behov. Om den klara basen används utan färgtillsatser förväntas kortare hållbarhetstid.
<b>Kulör</b>	Klar används både som Klar och som bas som kan brytas. Standardkulör: Guldfärg.
<b>Generisk typ</b>	Alkydolja/kinesisk träolja.
<b>Volymtorrhalt</b>	35 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	0.86 - 0.88
<b>Flampunkt</b>	62 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 700 g/l. Produkten innehåller max 700 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Produkten är färdig att använda. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljan skall vara torr innan den utsätts för fukt, säkerställ att det inte är risk för regn första dygnet efter applicering. Vid behandling av tätvuxna träslag som t ex. sibirisk lärk kan hållbarheten på behandlingen reduceras. Detta på grund av bristande inträngning i underlaget. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Produkten skall inte påföras med spruta.

### Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

#### Förbrukning per strykning (m<sup>2</sup>/liter)

Rekommenderad: 8 - 10

### Förhållanden under applicering

Bör ej användas på trä med rimfrost. Undvik applicering i direkt solljus, fuktigt väder och låga temperaturer.

### Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen. Kom ihåg att under våren och hösten kan det vara låga nattemperaturer och att det därmed bildas dagg.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

##### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	96 t	48 t	24 t	6 t
Brukstorr	1 vecka	96 t	48 t	24 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt, impregnerat trä:	<p>Bör torka 1-2 månader. Utfällningar av kopparsalter avlägsnas med en styv borste. Skölj noga med vatten och låt torka.</p> <p>Täckfärg: Applicera <b>JOTUN Träolja</b>. När träet är torrt påförs endast en tunn strykning. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga ner i träet och inte bilda film på ytan.</p> <p>Ändrä/kapytor bör mättas extra noga.</p>
Gammalt, impregnerat trä:	<p>Väderslitna ytor stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Obehandlat, oljat eller laserat trä tvättas noga med <b>TREBITT Terrasslasyrborttagare</b> som rengör, avlägsnar gammal olja och lasyr samt ljusnar upp träet. Innan vidare behandlingen skall underlaget vara fast, rent och torrt. OBS: Alla rester av <b>TREBITT Terrasslasyrborttagare</b> skall avlägsnas genom noggrann sköljning.</p> <p>Täckfärg: Applicera <b>JOTUN Träolja</b>. När träet är torrt påförs endast en tunn strykning. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga ner i träet och inte bilda film på ytan.</p> <p>Ändrä/kapytor bör mättas extra noga.</p>

## Ytterligare information

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten. JOTUN Träolja skall inte användas som lasyr på trähus.

## Underhåll

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för användning vid behov. Detta avlägsnar smuts och lyfter fram kulören. Vidare underhåll beror av slitage.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.