

## JOTUN Treolje

### Produktbeskrivelse

#### Type

Spesialolje for impregneret treverk (terasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

**JOTUN Treolje** er meget vannfast og leveres i to varianter: Klar base og Gylden ferdigfarge.



#### Egenskaper og fordeler

Gir et pent oljet utseende. Beskytter mot sprekkdannelse, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

JOTUN Treolje motvirker gråning og oppsprekking av impregneret trevirke og har en god penetrering (inntrengning i underlaget).

#### Underlag

Anbefales på trykkimpregneret og vakuumpregneret trevirke som f.eks. terrassegulv, leegger, hagemøbler etc.



JOTUN PENSELRENS

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Klar base
<b>Brekking</b>	Inntil 6 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger. Klar base kan brekkes over <b>Jotun Multicolor</b> til Gylden og Grønntonet. Kan også brekkes etter <b>TREBITT Oljebeis</b> C-base resepter hvis ønskelig. Hvis den klare basen benyttes uten fargetilsats må det forventes kortere holdbarhet.
<b>Farger</b>	Klar benyttes både som ferdigfarge og base. Ferdigfarge: Gylden.
<b>Generisk type</b>	Alkydolje/kinesisk treolje.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	35 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.86 - 0.88
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l. Produktet inneholder maks 700 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljen skal være tørr før den utsettes for fukt, sjekk at det ikke er meldt regn det første døgnet etter påføring. Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Pigmentert behandling gir best beskyttelse.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

### Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

#### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m<sup>2</sup>/liter)

Anbefalt: 8 - 10

### Forhold under påføring

Må ikke benyttes på rimet treoverflate. Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer.

### Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen. Husk at det ved vår og høst kan være problem med duggfall etter lav temperatur om natten.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

##### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	96 t	48 t	24 t	6 t
Brukstørr	1 uke	96 t	48 t	24 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt, impregnert treverk:	Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste. Skyll godt med vann og la det tørke.  Toppstrøk: Påfør <b>JOTUN Treolje</b> . Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film.  Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt.

Gammelt, impregnert treverk:	Værslitte flater stålborstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med <b>TREBITT Terrassebeisfjerner</b> iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av <b>TREBITT Terrassebeisfjerner</b> skal skylles grundig bort.  Toppstrøk: Påfør <b>JOTUN Treolje</b> . Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, løfri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film.  Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt.
------------------------------	--

## Tilleggsinformasjon

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann. JOTUN Treolje anbefales ikke benyttet som beis på trehus.

## Vedlikehold

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** anbefales brukt etter behov. Dette fjerner smuss og frisker opp fargen. Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

21503412, 45970975

### NOBB modul nummer

31208622

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.