

JOTUN Treolje V

Productbeschrijving

Type

Speciale olie voor buitengebruik op onder druk of vacuüm geïmpregneerd hout.



Kenmerken en voordelen

Geeft een mooie geolied uiterlijk. Beschermst tegen scheuren, zonlicht en vocht. Bevat effectieve film conserveringsmiddel die schimmelvorming tegen gaan. Kan goed in het hout dringen en is waterafstotend.

Ondergrond

Aan te raden voor gebruik op geïmpregneerd hout, terras vloeren, schuttingen, tuinmeubels etc.



jotun Penselrens

Product data

Basis	Duidelijke basis
Verven	Tot 6% met Jotun Multicolor pigmenten. De transparante basis kan worden aangekleurd in Goud en Groen met behulp van het Jotun Multicolor Tinting System. Eventueel ook aan te kleuren volgens TREBITT Terrassebeis C-base formules. Als de transparante basis wordt gebruikt zonder pigment, zal dit leiden tot een korte onderhoudsinterval.
Algemeen type	Alkyd olie geëmulgeerd in water.
Vaste stoffen per volume	21 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	0.98
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Product klaar voor gebruik. Inhoud van blikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen. De olie moet volledig kunnen drogen voordat het wordt blootgesteld aan vocht, controleer her weer voor applicatie. Toepassing op minder zuigende houtsoorten kan leiden tot een verminderde duurzaamheid omdat het product het hout niet zo goed kan verzadigen. Gepigmenteerde behandeling verzorgt de beste bescherming. De olie ziet er melkachtig uit in de bus, maar droogt kleurloos op.

Applicatie methoden

Kwast of roller en kwast. Het product kan niet verspoten worden.

Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om materiaal mee te reinigen.

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen:	8 - 10	100 - 125	21 - 26

Conditie tijdens de applicatie

Mag niet worden gebruikt op bevroren ondergronden. Vermijd schilderen in directe zon, vochtig weer en lage temperaturen.

Droogtijden

Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen zullen het droogproces vertragen.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Luchttemperatuur	10 °C	15 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	10 °C	15 °C	23 °C

Stofdroog	8 u	5 u	3 t
Overschilderbaar	16 t	12 u	8 u

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn.

Ondergrond	Behandeling
Nieuw, geïmpregneerd hout:	<p>Moet 1-2 maanden kunnen drogen. Overblijfselen van zout of ander residu bij nieuw hout moeten worden verwijderd met een hard borstel. Goed afwassen met water (gebruik een tuinslang) en laat het goed drogen.</p> <p>Afwerking: Breng JOTUN Treolje V aan. Breng eerst een dunne laag aan als de ondergrond droog is. Breng het product over de volledige lengte van de houten onderdelen in één keer aan. Veeg het overtollige weg met een niet pluizende doek. Het product vormt een dunne film die aan het substraat is verankerd. Om een gelijkmatig effect te creëren, is het aan te raden om overlappend te schilderen.</p>
Oud, geïmpregneerd houtwerk:	<p>Verweerde ondergronden moeten worden geborsteld en geschuurd tot het kaal hout. Onbehandeld, geolied of gebeitst hout, moet worden behandeld met TREBITT Terrassebeisfjerner volgens gebruiksaanwijzing. NB: Het is belangrijk om schoon water te gebruiken om TREBITT Terrassebeisfjerner mee te reinigen.</p> <p>Afwerking: Breng JOTUN Treolje V aan. Breng eerst een dunne laag aan als de ondergrond droog is. Breng het product over de volledige lengte van de houten onderdelen in één keer aan. Veeg het overtollige weg met een niet pluizende doek. Het product vormt een dunne film die aan het substraat is verankerd. Om een gelijkmatig effect te creëren, is het aan te raden om</p>

overlappend te schilderen.

Additionele informatie

JOTUN Treolje V is niet aan te raden als een beits op houten huizen.

Onderhoud

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens wordt aanbevolen voor gebruik als dat nodig is. Dit verwijdert vuil en verfrist de kleur. Het onderhoud is afhankelijk van het weer en de slijtage.

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet worden geleegd in de riolering of het oppervlaktewater. Het moet worden ingeleverd bij een erkend lokaal milieustation.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.

