

## JOTUN Treolje V

### Produktbeskrivelse

#### Type

Spesialolje for impregneret treverk (terasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.



#### Egenskaper og fordeler

Gir et pent oljet utseende. Beskytter mot sprekkdannelse, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper.

#### Underlag

Anbefales på trykkimpregnert og vakuumimpregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, leegger, hagemøbler etc.



jotun Penselrens

### Produktdata

#### Fås i følgende baser

Klar base

#### Brekking

Inntil 6 % med **Jotun Multicolor** brekkfarger.  
Klar base kan brekkes over **Jotun Multicolor** til Gylden og Grønntonet.  
Kan også brekkes etter **TREBITT Terrassebeis** klar base resepter hvis ønskelig.  
Hvis den klare basen benyttes uten fargetilsats må det forventes kortere holdbarhet.

#### Generisk type

Alkydolje emulgert i vann.

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

21 ± 2 volum%

#### Litervekt

0.98

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Produkt klar til bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljen skal være tørr før den utsettes for fukt, sjekk at det ikke er meldt regn det første døgnet etter påføring. Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Pigmentert behandling gir best beskyttelse. Treoljen ser melkeaktig ut i boks, men får et fargeløst utseende etter tørk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt:</b>	8 - 10	100 - 125	21 - 26

### Forhold under påføring

Må ikke benyttes på rimet treoverflate. Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer.

### Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

##### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	8 t	5 t	3 t
Brukstørr	16 t	12 t	8 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt, impregnert treverk:	<p>Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste. Skyll godt med vann og la det tørke.</p> <p>Toppstrøk: Påfør <b>JOTUN Treolje V</b>. Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet danner en tynn film med forankring til underlaget. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.</p>
Gammelt, impregnert treverk:	<p>Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med <b>TREBITT Terrassebeisfjerner</b> iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av <b>TREBITT Terrassebeisfjerner</b> skal skylles grundig bort.</p> <p>Toppstrøk: Påfør <b>JOTUN Treolje V</b>. Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet danner en tynn film med forankring til underlaget. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.</p>

## Tilleggsinformasjon

JOTUN Treolje V anbefales ikke benyttet som beis på trehus.

## Vedlikehold

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner anbefales brukt etter behov. Dette fjerner smuss og frisker opp fargen. Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45971013

### NOBB modul nummer

41876547

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.