

JOTUN Grunder og Lim til Vådrom

JOTUN Grunning og lim for våtrom

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Grunder og Lim til Vådrom er en vandfortyndbar specialgrunder og lim, som sammen med **JOTUN Glasvæv/-filt** og **LADY Aqua/JOTAPROFF Aquatech** indgår i Jotuns Vådromssystem. Godkendt af den norske Byggebranchens Vådromsnorm (BVN) og anvendes i Danmark iht. Vådrom SBI anvisning 252.



Anvendelsesområde

Forlimning, limning og grunding af **JOTUN Glasvæv/-filt**. Produktet anbefales kun til indendørs brug. I Danmark kan Jotuns Vådromssystem, som produktet indgår i, anvendes iht. Vådrom SBI anvisning nr. 252.

Se jotun.dk samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

Underlag

Velegnet på beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrom er uegnet underlag til Jotuns Vådromssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling



Grunning



Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Transparent blå
Glansgrad	Blank
Generisk type	Akryl.
Tørstofindhold efter volumen	34 ± 2 volumen%
Litervægt	1.02
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Følg monteringsanvisningen, når Jotun Vådromssystem anvendes, se jotun.dk.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Påføres ensartet således at hele underlaget bliver behandlet.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Vand

Spredesevne (forbrug pr. strøg (m²/l))

Forlimning (fortyndes 2:1): ca. 15 m²/l pr. strøg.

Lim: ca. 4-5 m²/l pr. strøg.

Grunding: ca. 4-5 m²/l pr. strøg

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 23 °C

Lufttemperatur 23 °C

Berøringstør 2 timer

Kan overmales efter Som forbehandling: Minimum 4 time(r).
Som grunder: Minimum 12 time(r).

Gennemhærdet Systemet skal tørre i min. 10 dage inden det udsættes for vand.

Brugsanvisning

Opbygning af et vandtæt system

Forarbejde: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med **JOTUN Vådromsspartel**. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.

Overgangen mellem væg og gulv: Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlape min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom** og **JOTAPROFF Aquatech** påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med **JOTUN Spartel Vådrom**. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådromssystem.

JOTUN Grunning og lim for våtrom

Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingsystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingsystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumsfugemasse i overgangen mod malingsystemet.

Rørgennemføringer: Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom**, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes fugen med egnet vådrumsfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchete i vådrumsfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådrumsfugemasse.

Grunding: Alle sugende underlag grundes med **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom** fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m²/liter. Tørretid er minimum 4 timer.

Vægbeklædning: Påfør **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom** ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Monter **JOTUN Glasvæv/-filt**. Når glasvævet/-filten sættes op, skal **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom** stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlappning i indgående hjørner. Monter max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette opnås bedst med en stiv plastspartel, der er afrundet i kanterne med sandpapir. Sørg for, at alle vægbeklædninger presses fast mod klæberen. Hvis vægbeklædningen løftes fra underlaget under monteringen, skal den tørres af igen efterfølgende for at undgå stød og vabler. Lad **JOTUN Grunder og lim til Vådrom** og vægbeklædningen tørre i 12 timer. Påfør derefter **JOTUN Grunder og lim til Vådrom**. Forbrug 4-5 m²/liter. Lad dette tørre i 12 timer.

Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, reparerer med et ekstra lag ufortyndet **JOTUN Grunder og Lim til Vådrom** henover skaden.

Topstrøg: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådromssystem

Forarbejde: Rengøres med **JOTUN Specialvask før Maling**, slibes mat og afstøves.

Topstrøg: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet). **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Opbevares utilgængeligt for børn.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Produktregistreringsnummer: 927229

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.