

# JOTUN Linoljemaling (hvit)

## Produktbeskrivelse

### Type

Tradisjonell linolje-sinkhvit maling for utvendig og innvendig bruk. Tilsatt filmkonserverende middel mot overflatesopp. **JOTUN Linoljemaling** er utviklet etter råd fra Riksantikvaren.

### Egenskaper og fordeler

Ekte linoljemaling har en gul egenfarge, og kan derfor gi avvik på enkelte farger. Linolje er en vegetabilsk olje og slites ned ved påvirkning av sollys, vær og vind. Denne naturlige krittningen påvirker fargen over tid. Linoljemaling fungerer som et offersjikt for treverket, og skal slites ned over tid. Farge/glans dempes når malingen eldes. Denne krittningen er en naturlig iboende egenskap for linoljemalingens måte til å beskyttes treverket på.



## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L og 10 L
<b>Farger</b>	Hvit.
<b>Glansgrad</b>	Halvblank
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	85 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.5
<b>Flammepunkt</b>	68 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l. Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel.

Det er spesielt viktig å påføre linoljemaling i tynne strøk, for å sikre god gjennomtørk og hindre rynkedannelse/solblærer.

Produktet skal ikke sprøytes.

### Rengjøring av malerverktøy

**JOTUN Penselrens** og vann.

### Tynner

**JOTUN White Spirit**

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt, uhøvlet treverk:	6 - 9	111 - 167	94 - 142
Anbefalt, høvlet treverk:	10 - 20	50 - 100	42 - 85

**Kommentarer:** Avhengig av underlagets beskaffenhet.

## Tørketider

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C. Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

**Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:**

**Relativ luftfuktighet (RH) 50 %**

**Lufttemperatur** 23 °C

**Underlagstemperatur** 23 °C

**Overflatetørr / Berøringstørr** 24 t

**Overmalbar** 48 t - 72 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet treverk:	<p>Skitne, ubehandlede flater vaskes med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b>. Ubehandlet treverk grunnes med <b>JOTUN Linoljemaling TILSATT 20 % JOTUN White Spirit</b>. På mindre sugende flater, tilsettes kun 10 % <b>JOTUN White Spirit</b>. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt, 3-4 strøk vått-i-vått.</p> <p>Tynnet <b>JOTUN Linoljemaling</b> er ferskvare. Tynnet linoljemaling skal ikke lagres for bruk neste dag. Det skal røres regelmessig i spannet ved bruk.</p> <p>Anbefalt sluttbehandling: <b>JOTUN Linoljemaling (hvit)</b>. <b>Påfør høvlet treverk 2 tynne strøk og uhøvlet 1-2 tynne strøk.</b> <b>Det første strøket tynnes 10 % med JOTUN White Spirit.</b> Det siste strøket påføres alltid uforynnet.</p>
Tidligere behandlet treverk:	<p>Malte flater vaskes med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> og nedmattes mekanisk. Værslitt tre og løs maling fjernes ved Speed Heater IR og/eller børsting/skraping. Dersom rent treverk er befengt med svertesopp så påføres <b>JOTUN Sopp- og algefjerner</b>. Behandlingen skal tørke opp på veggen. Bart treverk mettes med grunning - <b>JOTUN Linoljemaling</b> tilsatt 10 % <b>JOTUN White Spirit</b>.</p> <p>Tynnet maling er ferskvare og skal ikke oppbevares til neste dag. Det skal røres i malingen før og underveis når det males.</p> <p>Anbefalt sluttbehandling: <b>JOTUN Linoljemaling (hvit)</b>. <b>Påfør høvlet treverk 2 tynne strøk og uhøvlet 1-2 tynne strøk.</b> Det siste strøket</p>

påføres alltid uførtynnet.

### Tilleggsinformasjon

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann. Se Jotuns fargekart for Linoljemaling og Riksantikvarens Informasjonsblad om Linoljemaling - nr. 3.9.4. ([www.ra.no](http://www.ra.no))

### Vedlikehold

Årlig husvask med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner** (blandingsforhold med vann 1:15) anbefales ved begroing. Utsatte vegger bør i tillegg behandles med **JOTUN Sopp- og algefjerner** etter vask.

### Lagring

Kvaliteten på et brukket produkt forringes ved lagring over 1 år. Fraktes og lagres stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45122772, 45122802

### NOBB modul nummer

41851767

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.