

Fenomastic Hygiene Emulsion Silk

Descrierea produsului

Tipul produsului

Acest produs, este o vopsea emulsionată de calitate superioară, destinată mediului interior. Bazat pe o emulsie 100% pur acrilică oferă un finisaj de tip "coajă de ou".

Proprietăți și beneficii

Produs special conceput, pentru a oferi o rezistență împotriva a 22 de specii diferite de bacterii și ciuperci. Oferă fluiditate bună, putere de acoperire, proprietăți antibacteriene în găleată și proprietăți de retenție a culorii. Are opacitate foarte bună, nivelare și lavabilitate excepțională, oferind un finisaj de înaltă clasă. Oferă un finisaj neted mătăsos durabil și lavabil. Nu conține chimicale nocive cum ar fi APEO, Formaldehide, Metale grele, e.t.c. Prezintă COV scăzut, ceea ce oferă o calitate bună a aerului interior. Echipată cu formula avansată HTC, poate prelua crăpături liniare de până la 1 mm.

Utilizare recomandată

Foarte recomandat pentru interioare ale spitalelor, hotelurilor, școlilor, camerelor de spălat, bucătăriilor, camerelor de zi etc.

Substrat

Tencuială, beton, zidărie, suprafețe gletuite, etc.

Substratul trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a putea aplica vopseaua. Orice defect al stratului suport, precum ondulații, crăpături, găuri, e.t.c., trebuie rectificat/umplut înainte de a începe vopsirea.

Date produs

Capacitate de ambalare	1 L, 4 L și 18L Egipt și Libia : 1 L, 3 L și 10 L Turcia : 1 L, 2.5 L, 15 L India : 1 L, 4 L, 10 L și 20 L
Culori	Alb și culorile disponibile în sistemul Jotun Multicolor.
Grad de luciu	12 - 18 EN ISO 2813 (60°)
Volum de solide	37 ± 2 volum%
Greutate specifică	1,26 Teoretic Numai pentru culoarea alb
VOC	29 g/l ISO 11890 EU
VOC comentarii	Aceasta este o valoare teoretică. Valoarea testată poate varia în funcție de metodologia testului, acuratețea echipamentului folosit la testare și condițiile din timpul testării.

Date privind aplicarea

Produsul poate fi aplicat cu:

Rola : Recomandat.

Pulverizare. : Folosiți un echipament de tip airless sau unul convențional.

Pensula. : Recomandat pentru colțuri și margini.

Date privind pulverizarea airless

Dimensiunea duzei	0.021-0.027"
Unghi de pulverizare	65-80°

Presiunea la duză 140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

Agent de curățare a ustensilelor

Apă

Grosimea filmului pe strat

Asortiment tipic recomandat

Grosimea stratului uscat 40 - 60 μm

Grosimea stratului umed 108 - 162 μm

Grosimea stratului variază, calculul a fost făcut pe medie.

Consum teoretic 9,25 - 6,2 m²/l

Consumul variază în funcție de grosimea filmului aplicat, tipul de textură, porozitatea suprafeței, imperfecțiuni, temperatură, pierderile survenite în timpul aplicării etc.

Rata maximă de acoperire, per strat se obține la o grosime minimă de film uscat și invers.

Diluant

Apă

Diluție

Maxim 10 %

Condiții în timpul aplicării

Temperatura substratului trebuie să fie de minim 10 ° C și cel puțin 3 ° C peste punctul de rouă al aerului, măsurată în apropierea substratului. Buna ventilație de obicei este necesară în locurile închise pentru a asigura buna uscare

Timpii de uscare

Timpii de uscare, sunt în general legați de circulația aerului, temperatură, grosimea filmului, numărul de straturi aplicate și sunt afectați corespunzător.

1. Datele recomandate sunt, pentru recuperarea cu același tip generic de vopsea.
2. În cazul aplicării mai multor straturi, timpii de uscare vor fi influențați de numărul, secvența și grosimea totală a straturilor anterior aplicate.
3. Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de orice contaminare anterior aplicării stratului următor.

Timpii de uscare sunt masurați în valorile indicate:

Umiditatea relativă 50%

Temperatură substrat

10 °C

23 °C

40 °C

Suprafață (atingere) uscată

12 h

6 h

2 h

Uscare și întărire

16 h

8 h

4 h

Uscare pentru recuperare, minimum

12 h

6 h

2 h

Indicații de utilizare

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie fie sănătos, curat, uscat și fără urme de praf, ulei, grăsimi, lapte de ciment etc. Toate urmele de agenți de eliberare / agenți de întărire trebuie să fie eliminate. O șlefuire ușoară cu material abraziv adecvat este recomandată înainte de aplicare. Orice urmă de praf/particule libere trebuie să fie îndepărtată.

Sistem de vopsire recomandat

Grund

Fenomastic Emulsion Primer sau PVA Primer : 1 Strat

TO BE TRANSLATED

Stucco : 2 Straturi

Strat final

Fenomastic Hygiene Emulsion Silk : 2 Straturi.

Observații

Alte sisteme, pot fi specificate, în funcție de domeniul de utilizare.

Banda de mascare trebuie să fie îndepărtată imediat după aplicarea stratului de acoperire superior.

Conținutul ambalajelor cu numere de lot diferite, trebuie amestecate înainte de folosire.

Vă rugăm să consultați Departamentul Comercial Decorativ pentru consultanță tehnică.

Acest produs este disponibil în: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arabia Saudită, Oman, Curcan, Egipt și Libia

Certificări

Abilitate de a prelua fisuri. : 1 mm : **Taywood Engineering, UK.**

Împrăștierea flăcării pe suprafață. : Class 1 (BS 476:Part 7:1997) : **Exova Warringtonfire, UK.**

Rezistența la exfoliere. : 100 Exfoliant. : **Wimpey laboratories**

Assessment of resistance to fungal growth as per BS3900 Part G6 by IMSL (INDUSTRIAL MICROBIOLOGICAL SERVICES LTD)

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest material

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

Termeni și condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decât calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Fișa Tehnică a Produsului

Fenomastic Hygiene Emulsion Silk



Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în Lb. Engleza (Marea Britanie), va prevala.