

JOTUN Premium mur grundning

Produktbeskrivning

Typ

Opigmenterad, vattenburen grundning baserad på silikonemulsion. För utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

God vidhäftning. Utjämnar varierande sugförmåga i underlaget. Produkten har god inträngning, och en utmärkt vidhäftningsförmåga samtidigt som den är diffusionsöppen och vattenavvisande.

Användningsområde

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Används som grundning på all bar puts samt på putsunderlag som är sugande och kritande efter tvättning. Produkten används som grundning under JOTUN Premium mur system.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L, 3 L och 10 L
Kulör	Färglös.
Generisk typ	Opigmenterad grundning baserad på silikonemulsion.
Torrhalt	10 ± 2 volym%
Litervikt	1 kg/l
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Skall inte bilda film. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta. Pensel rekommenderas. Påföres nerifrån och upp.

Förhållanden under applicering

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C.

Förbrukning per strykning

Beror av underlagets sugförmåga.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C
Dammtorr		1-2 t.
Övermålningsintervall, minimum	10 t.	5 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Grundning

JOTUN Premium mur grundning. Påføres nerifrån och upp på obehandlad mur/puts. Skall inte bilda film. Måla över med lämplig produkt ur JOTUN Premium mur system.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.