

# JOTUN Premium mur grunning

## Produktbeskrivelse

### Type

Upigmentert, vanntynnet grunning/seis basert på silikonemulsjon for utendørs bruk.

### Egenskaper og fordeler

God bindeevne. Utjevner ulikt sug i underlaget. Produktet har god inntregning og bindeevne, er diffusjonsåpen og vannavvisende.

### Bruksområde

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Benyttes som grunning/seis på tidligere ubehandlet mur, samt på murunderlag som er sugende eller krittende etter vask. Produktet brukes som grunning/seis under JOTUN Premium mur system.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L, 3 L og 10 L
<b>Farger</b>	Fargeløs.
<b>Generisk type</b>	Upigmentert grunning basert på silikonemulsjon.
<b>Tørrestoff</b>	10 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1 kg/l
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Rør godt om før bruk. Skal ikke danne film. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

### Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. Pensel anbefales. Påføres nedenfra og opp.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Avhengig av underlagets beskaffenhet.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	10 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	10 °C	23 °C
<b>Støvtørr</b>		1-2 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	10 t	5 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pussarbeider utføres iht. NS 3420. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggtkniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

### Grunning

JOTUN Premium mur grunning. Påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss. Skal ikke danne film. Overmales med JOTUN Premium mur system.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

27257054, 27250307, 45951814, 45967702, 45951863

### QR-kode

Slik gjør du (1) / Teknisk (2)

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.