

## Profile Tex 5MM

### وصف المنتج

#### النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء إنشائي زخرفي خاص. ذو أساس ماني أكريليك كوبوليمر

#### الصفات والمزايا

يُوفر مظهر زخرفي ذو أحاديد مع حصى خشنة صلبة. يمكنه تقديم مجموعة متنوعة من الأنماط عند تطبيقه من خلال أساليب مختلفة. يغطي التموجات السطحية. يتمتع بقدرة تحمل جيدة تمكّنه من مقاومة عوامل المناخ القاسية.

#### الاستخدام الموصى به

مثالي لكل من الأسطح الخارجية والداخلية. ينبغي طلاء هذا المنتج بطبقة نهائية من مجموعة جوتاشيلد توب كوت.

#### السطح

جص أسموني، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الممونة وغير ذلك.

### بيانات المنتج

الألوان	أبيض
المواد الصلبة حسب الحجم	64 ± 2 %
الوزن النوعي	1,99
المواد العضوية الطيارة (VOC)	59 g/l
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات	ISO 11890 EU

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

### بيانات التطبيق

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

مسطرين نابلون أو صلب.

#### تنظيف أدوات الطلاء

الماء

#### سُمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نموذجي

سوف تختلف سُمك الطبقة وتحسب كمتوسط.

0,3 - 0,4 m²/l معدل الفرد النظري

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والع gio ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

**مُحْفَفٌ**

الماء

**التخفيف**

الحد الأقصى 10%

**الظروف أثناء الاستعمال**

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

**زمن الجفاف**

رتيب فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
جاف السطح (عند النسق)	8 h	4 h	2 h
شيد الجفاف	48 h	24 h	18 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	48 h	24 h	18 h

**توجيهات الاستخدام****إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سلية ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وملائمة لخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة خفيفة ببداية صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

**نظام الطلاء الموصى به****البادي**

دهان التأسيس : Primer Tex or Primer Emulsion Acrylic

**دهان التأسيس**

بروفيل تيكس 5 مم : 1 طبقة

**دهان للطبقة الخارجية**

دهانات جوتاشيلد الطبقة النهائية : 2 طبقة (طبقات)

**الملاحظات**

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.

يتواافق هذا المنتج في: الكروبيت

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن يُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

## الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.  
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.  
المداولة والتخزين، ارجع للقسم 7.  
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.  
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وبالتالي فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحيط شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.